



FICHE TECHNIQUE

Référence Produit :	MARINE Pro VINYL PRIMER PAE
Type de Produit	PRIMAIRE ANTICORROSION MONO COMPOSANT
Catalyseur :	NA

DOMAINE D'UTILISATION :

Primaire anticorrosion mono composant haute performance formulé à base de phosphate de zinc dopé. Assure une protection durable des métaux en ambiance marine et s'applique également sur bois, polyester, ancienne peinture comme couche intermédiaire de liaison et base d'accroche pour les finitions (Antifouling, Laques). Particulièrement recommandé pour la rénovation des vieux fonds lorsque l'on veut éviter un décapage. Recouvrement sans limite de temps.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES (à 20°C) :

Aspect :	Liquide visqueux
Densité :	1.5
Extrait Sec :	66.2 %
Dilution :	Diluant D1
- brosse / rouleau	0 à 5%
- pistolet pneumatique	5 à 15%
- airless	0 à 10%
Viscosité :	1000 mPa.s
Pot life :	/
Sec au toucher	30-45 min
Sec	1 – 2 h
Temps de recouvrement :	2 – 4 h au minimum (pas de délai maxi)
Rendement théorique :	8 à 10 m ² /L

Les indications données dans cette fiche technique ont pour but de vous informer et vous porter conseil, au mieux de nos connaissances, mais ne sauraient, en aucun cas, engager notre responsabilité. Les indications n'engagent pas notre responsabilité même en ce qui concerne des droits de propriété industrielle appartenant à des tiers. La qualité de nos produits est garantie dans le cadre de nos conditions générales de ventes.



OBSERVATIONS :

A appliquer sur support propre, sain, sec, dégraissé et dépolvé en 1 à 2 couches minimum.

Sur Acier : correctement préparé (Dégraissage puis brossage ou sablage)

Sur Alu : dégraissage / sablage ou préparation chimique avec notre PREPALU, une couche d'accroche avec notre GRIPALU est recommandée.

Sur Polyester : dégraissage / décirage avec notre DECIRANT et éventuellement un ponçage grade 180-220

Sur Bois : une première couche diluée à 20% de D1 puis 2 couches.

Sur Ancienne peinture : Enlever toutes parties non adhérente et dégraisser.

Bien mélanger avant utilisation.

HYGIENE ET SECURITE :

Risques spécifiques :

Consulter la FDS pour plus de précisions.

Inflammable – Dangereux pour l'environnement - Nocif par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion

Conservation :

Stocker à une température inférieure à 25°C dans un endroit sec et bien ventilé, éloigné de toute source d'ignition

2 ans en emballage d'origine.

Conditionnement :

0.75L / 2.5L / 5L / 20L

Teintes

Gris

Les indications données dans cette fiche technique ont pour but de vous informer et vous porter conseil, au mieux de nos connaissances, mais ne sauraient, en aucun cas, engager notre responsabilité. Les indications n'engagent pas notre responsabilité même en ce qui concerne des droits de propriété industrielle appartenant à des tiers. La qualité de nos produits est garantie dans le cadre de nos conditions générales de ventes.