



www.peintures-simab.com

FICHE TECHNIQUE

Référence Produit :	PF28 - PRIMER TW1
Type de Produit	PROMOTEUR D'ADHERENCE POUR MATIERES PLASTIQUES
Catalyseur :	/

DOMAINE D'UTILISATION :

Primaire d'accrochage mono-composant incolore pour matières plastiques difficiles telles que le PP, PE, ABS.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES (à 20°C) :

Aspect :	Liquide ambré
Densité :	0.9
Extrait Sec :	15%
Dilution :	Prêt à l'emploi
Viscosité :	30 sec (coupe Afnor N°4)
Sec au toucher	10 - 15 min
Temps de recouvrement	15 min à 2h maxi à 20°C
Rendement théorique :	14 m ² /L pour 15 µ sec

Les indications données dans cette fiche technique ont pour but de vous informer et vous porter conseil, au mieux de nos connaissances, mais ne sauraient, en aucun cas, engager notre responsabilité. Les indications n'engagent pas notre responsabilité même en ce qui concerne des droits de propriété industrielle appartenant à des tiers. La qualité de nos produits est garantie dans le cadre de nos conditions générales de ventes.



www.peintures-simab.com

OBSERVATIONS :

S'applique **en 1 couche sur plastique préalablement préparé** (décirage/dégraissage avec Décirant DEP3 ou DV9955) à raison de 100 µ humide par couche soit environ 15 µ sec.

S'assurer que le support est bien exempt d'agents de démoulage et de toutes autres souillures.

Doit être recouvert d'une laque Polyuréthane (autres cas : nous consulter).

Il est important de respecter l'épaisseur préconisée et les temps de recouvrement afin d'obtenir une adhérence maximale du système (une épaisseur supérieure à 25µ sec risque d'altérer l'adhérence du produit ainsi qu'un recouvrement dans un délai trop court ou trop long).

Nettoyage du matériel au diluant DV9955 (ne pas utiliser d'acétone ou de diluant de nettoyage).

HYGIENE ET SECURITE :

Conservation :

Stocker à une température inférieure à 25°C dans un endroit sec et bien ventilé, éloigné de toute source d'ignition

2 ans en emballage d'origine.

Conditionnement :

1L / 5L / 25L

Teintes

Incolore

Les indications données dans cette fiche technique ont pour but de vous informer et vous porter conseil, au mieux de nos connaissances, mais ne sauraient, en aucun cas, engager notre responsabilité. Les indications n'engagent pas notre responsabilité même en ce qui concerne des droits de propriété industrielle appartenant à des tiers. La qualité de nos produits est garantie dans le cadre de nos conditions générales de ventes.