

## FICHE TECHNIQUE

Catégorie de produit : **LAQUE**  
 Référence Produit : **PF039**  
 Désignation de Produit : LUNICOAT MAT  
 Durcisseur : /

### Description

Laque hydro mono-composante à base de résines acrylique – alkyde uréthane, applicable sur de multiples supports : murs, bois, mobilier, métal (primaire recommandé), pvc, faïence, carrelage...  
 Le Lunicoat Mat est particulièrement recommandé pour les murs et plafonds, notamment ceux soumis aux agressions (pièces humides, suie). Après séchage complet, il forme un film à la fois dur et souple avec une excellente résistance mécanique et chimique.  
 Lavable, résistant aux salissures et doté d'un fort pouvoir couvrant et opacifiant, il est adapté aux secteurs du bois et de l'architectural, en environnement intérieur et extérieur.

### Caractéristiques Physiques (à 20°C)

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES	
Brillance	5 (mat)
Densité	1,30 (blanc)
Viscosité	4500 mPa.s
Extrait sec (%)	46 % masse 30 % volume

### Consignes d'utilisation

Préparation du support : Support sain, sec, dégraissé et dépolvé.  
 Durcisseur : /  
 Diluant : Eau  
 Proportion de diluant en volume : 0 à 5% au rouleau/brosse  
 0 à 10% au pistolet pneumatique  
 0 à 5% à l'airless  
 Epaisseur recommandée : 1 à 2 couches  
 Nettoyage du matériel : Eau  
 Durée de vie en pot : /



Le Lunicoat Mat s'applique à une température comprise entre 15 et 25°C (support / ambiante / produit) et une hygrométrie < 70%.

Sur fond douteux ou contaminés (taches, bois taniques, etc.), appliquer une première couche de PF029 (Hydrobloc) afin de fixer les fonds et bloquer d'éventuelles remontées de tâches.

## Performances

Sec au toucher :	1 h
Manipulable :	6-8 h
Recouvrable :	18 h en fonction de l'épaisseur
Dur :	72 h
Réticulation complète :	/
Taux de COV :	60 g/L

Ces propriétés sont indiquées dans les conditions d'un séchage à l'air. En cas de séchage en étuve, nous consulter.

## Rendement théorique

10 m<sup>2</sup>/L ou 125 g/m<sup>2</sup>

## Conditionnement

En bidon de 1L / 2,5L / 5L / 10L / 20L

## Stockage

Stocker à une température < 25°C dans un endroit sec et bien ventilé, éloigné de toute source d'ignition.  
Durée de conservation : 1 an dans son emballage fermé.

## Hygiène / Sécurité

Respecter les précautions d'usage, en consultant la fiche de données de sécurité du produit.

Les indications données dans cette fiche technique ont pour but de vous informer et vous porter conseil, au mieux de nos connaissances, mais ne sauraient, en aucun cas, engager notre responsabilité. Les indications n'engagent pas notre responsabilité même en ce qui concerne des droits de propriété industrielle appartenant à des tiers. La qualité de nos produits est garantie dans le cadre de nos conditions générales de ventes. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer auprès de nos services l'édition la plus récente des fiches techniques.

