www.peintures-simab.com

FICHE TECHNIQUE

Référence Produit :	PF39VDTM – UNICOAT VERNIS MAT DTM
Type de Produit	Vernis hydrodiluable anticorrosion pour protection des métaux
Catalyseur :	DURH 22950 à 10% (facultatif)

DOMAINE D'UTILISATION :

Vernis de décoration et protection des métaux ferreux et non ferreux en phase aqueuse. Il permet de protéger les métaux ferreux et non ferreux de la corrosion tout en conservant un aspect de surface proche de la matière (aspect ciré).
Le VERNIS MAT DTM est particulièrement recommandé comme vernis de protection sur nos produits de la gamme « EFFET METAL » (voir les fiches process de l'effet métal).

Il est possible de catalyser la dernière couche à 10% pour améliorer sa dureté et sa résistance chimique (ne pas catalyser la 1ère couche : risque d'altérer l'adhérence sur les métaux).

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES (à 20°C) :

Aspect :	Mat soyeux
Densité :	1.1
Extrait Sec :	32 %
Dilution :	EAU
Brosse / rouleau	0 à 5 %
Pistolet pneumatique	0 à 10 %
Airless	0 à 5 %
Vie en Pot	6 h si catalysé à 10%
Viscosité :	2500 mPa.s
Sec au toucher	30 min
Manipulable	6 h
Recouvrable	12 h en fonction de l'épaisseur
Dur	48 h
Rendement théorique :	10 m²/L

Les indications données dans cette fiche technique ont pour but de vous informer et vous porter conseil, au mieux de nos connaissances, mais ne sauraient, en aucun cas, engager notre responsabilité. Les indications n'engagent pas notre responsabilité même en ce qui concerne des droits de propriété industrielle appartenant à des tiers. La qualité de nos produits est garantie dans le cadre de nos conditions générales de ventes.

Z.A. La Verdure
Bd Gustave Eiffel
85170 Belleville sur Vie

Téléphone : +33 (0)251 41 15 15
Fax : +33 (0)251 41 15 16
contact@peintures-simab.com

SARL au capital de 30 000 €
N° TVA FR 65 415 206 028 – APE 2016Z
SIREN 415 206 028 RCS LA ROCHE SUR YON

www.peintures-simab.com

OBSERVATIONS :

S'applique en 1 à 3 couches sur support (métaux ferreux et non ferreux) sain, sec, dégraissé et dépoussiéré.

Conditions d'application et de séchage :
- température comprise entre 15 et 25°C (support / ambiante / produit)
- hygrométrie < 70%

Catalyser à 10% de DURH 22950 la dernière couche pour augmenter la dureté et la résistance chimique du film.
Ne jamais catalyser la 1ère couche (risque de dégrader l'adhérence du vernis sur le support métallique).

Taux de COV = 23 g/L

HYGIENE ET SECURITE :

Conservation : Stocker à une température inférieure à 25°C dans un endroit sec et bien ventilé, éloigné de toute source d'ignition	1 an en emballage d'origine.
Conditionnement :	1L / 5L / 10L / 20L
Teintes	Incolore + opaques sur demande

Les indications données dans cette fiche technique ont pour but de vous informer et vous porter conseil, au mieux de nos connaissances, mais ne sauraient, en aucun cas, engager notre responsabilité. Les indications n'engagent pas notre responsabilité même en ce qui concerne des droits de propriété industrielle appartenant à des tiers. La qualité de nos produits est garantie dans le cadre de nos conditions générales de ventes.

Z.A. La Verdure
Bd Gustave Eiffel
85170 Belleville sur Vie

Téléphone : +33 (0)251 41 15 15
Fax : +33 (0)251 41 15 16
contact@peintures-simab.com

SARL au capital de 30 000 €
N° TVA FR 65 415 206 028 – APE 2016Z
SIREN 415 206 028 RCS LA ROCHE SUR YON