FICHE TECHNIQUE

Date de mise à jour : 2013

LASUCRYL PF040B50

1. Description du produit

LASUCRYL est une lasure recommandée pour vos menuiseries extérieures sur supports verticaux : volets, portails, fenêtres, bardage bois…

Grâce à sa transparence, le LASUCRYL souligne le veinage naturel du bois et apporte de la profondeur.

2. Caractéristiques & Propriétés physiques

S'utilise sur bois neufs ou anciens

Décore et respecte l'aspect naturel du bois

Revêtement très résistant aux attaques des champignons, moisissures et intempéries

Haute tenue anti-UV, Non jaunissant

Ne s'écaille pas

Facilité d'application

Sans odeur

Rendement : 12 m²/L

Ce produit est conforme à la directive COV 2010.
Nettoyage des outils à l'eau

Séchage :
- Sec au toucher en 2 h
- Recouvrable en 12 h.
- Dur à cœur : 3 jours à 20°C

Les produits en phase aqueuse doivent être appliqués et séchés dans de bonnes conditions de température et d'humidités.

- Température entre 15°C et 30°C.
- Humidité : 40 à 70%

3. Préparation des surfaces

La surface doit être propre, sèche et exempte d'huile, de graisse, de cire, de rouille ou de savon.

Sur supports bruts: dépoussiérez et poncez votre support.

Sur supports déjà teintés: poncez jusqu'à retrouver le bois brut.

Sur supports déjà peints : utilisez un décapant pour supprimer les traces de peintures. Poncez pour retrouver l'aspect naturel du bois.

4. Modes d'application

5. Pour une application au pinceau:

Application sur bois sec, nous préconisons 2 à 3 couches pour une meilleure tenue dans le temps sur bois brut, 1 à 2 couches en entretien.

Eviter le contact avec l'eau durant 24 à 48H suivant l'application de la dernière couche.

Nous mettons en garde contre l'application de couches trop épaisses en une seule fois dans la mesure ou un séchage inégal du film peut entraîner une rétention d'eau dans le film, particulièrement dans la zone où il y a accumulation de produit (les cannelures par exemples).

Respectez les temps de séchage entre deux couches.

6. Pour une application au pistolet:

Diluez légèrement la lasure si nécessaire avec de l'eau.

Respectez les temps de séchage entre deux couches.

7. Conditionnements

1 L - 2,5 L - 5 L – 10 L

Limitations – Consignes de sécurité

Contient : 2-butoxy éthanol.

Conserver hors de portée des enfants. Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondement avec de l'eau, et consulter un spécialiste. Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/ visage. Ne pas appliquer en dessous une température de 15°C et au dessus de 25°C.

Stocker à l'abri du gel, de la chaleur, de l'humidité. Attendre un mois pour laver le support peint. Ne pas peindre en plein soleil. Ne pas déverser les résidus dans les égouts, déposez-les dans la déchetterie rattachée à votre commune. Eviter d'émulsionner le produit par agitation trop vive.

SIMAB|Le magasin d'usine
Z.A. La Verdure
85170 Belleville sur Vie

Téléphone : 02 51 41 13 21
Fax : +33 (0)2 51 41 15 16
www.peintures-simab.com

SARL au capital de 30 000 €
N° TVA FR 65 415 206 028 – APE 2016 Z
SIREN 415 206 028 RCS LA ROCHE S/YON

Les indications données dans cette fiche technique ont pour but de vous informer et vous porter conseil, au mieux de nos connaissances, mais ne sauraient, en aucun cas, engager notre responsabilité. Les indications n'engagent pas notre responsabilité même en ce qui concerne des droits de propriété industrielle appartenant à des tiers. La qualité de nos produits est garantie dans le cadre de nos conditions générales de ventes