



www.peintures-simab.com

FICHE TECHNIQUE

Référence Produit :

PF041 - FIXATEUR EPOXY 655

Type de Produit

PRIMAIRE FIXATEUR EPOXY BI COMPOSANT POUR SOL

Catalyseur :

PF041DUR

DOMAINE D'UTILISATION :

Fixateur bi-composant à base de résine époxy permet de traiter les fonds avant la mise en peinture de supports en béton. Il s'utilise dans tous les cas où un doute subsiste concernant la qualité des fonds avant application de finitions époxy ou polyuréthane. .

Composition pour 1 Kg : 0,800 Kg de base / 0,200 Kg de durcisseur.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES (à 20°C) :

Aspect :

Liquide incolore

Densité :

1

Extrait Sec :

50 %

Dilution :

Prêt à l'emploi

Viscosité :

30 sec

Pot life :

2 h

Sec au toucher

1 h

Dur

24 h

Temps de recouvrement :

12 h à 72 h (ne pas dépasser ce délai)

Rendement théorique :

80 à 180 g/m² en fonction du support (béton lisse ou grenailé)

Les indications données dans cette fiche technique ont pour but de vous informer et vous porter conseil, au mieux de nos connaissances, mais ne sauraient, en aucun cas, engager notre responsabilité. Les indications n'engagent pas notre responsabilité même en ce qui concerne des droits de propriété industrielle appartenant à des tiers. La qualité de nos produits est garantie dans le cadre de nos conditions générales de ventes.



www.peintures-simab.com

OBSERVATIONS :

A appliquer sur support propre, sain, sec, et dépoussiéré en 1 couche à une température supérieure à 8°C et supérieur de 3°C au point de rosée.

Sur béton neuf : Après un mois de séchage, éliminer la laitance avec une solution diluée d'acide chlorhydrique (10%), suivi d'un rinçage rigoureux jusqu'à pH neutre.
Le support doit être parfaitement sec (3jours minimum) et dépoussiéré avant l'application de l'impression.

Sur béton ancien : Nettoyer convenablement le support. Dans le cas d'un béton recouvert d'un ancien revêtement, un grenaillage, un ponçage ou un sablage est nécessaire.

Bien mélanger la base et le durcisseur dans les proportions indiquées.

HYGIENE ET SECURITE :

Conservation :
Stocker à une température inférieure à 25°C
dans un endroit sec et bien ventilé, éloigné de
toute source d'ignition

2 ans en emballage d'origine.

Conditionnement :

Kit de 1kg / 5kg / 20kg

Teintes

Incolore

Les indications données dans cette fiche technique ont pour but de vous informer et vous porter conseil, au mieux de nos connaissances, mais ne sauraient, en aucun cas, engager notre responsabilité. Les indications n'engagent pas notre responsabilité même en ce qui concerne des droits de propriété industrielle appartenant à des tiers. La qualité de nos produits est garantie dans le cadre de nos conditions générales de ventes.