



www.peintures-simab.com

FICHE TECHNIQUE

Référence Produit :	PF45 - MORTIER EPOXY DE RAGREAGE
Type de Produit	MORTIER EPOXY SANS SOLVANT POUR RAGREAGE SOLS
Catalyseur :	DUR FIXATEUR

DOMAINE D'UTILISATION :

Mortier époxy sans solvant à 3 composants pour le ragréage de sols béton avant mise en peinture. Sans retrait au séchage, ce mortier chimique permet de réparer des surfaces fortement endommagées. Ce mortier époxy permet une mise en peinture dès le lendemain de son application alors qu'un ragréage béton doit sécher 21 jours avant d'être peint pour éviter tout risque de décollement.

Composition pour 10 Kg : 1 Kg de base + 0,500 Kg de durcisseur + 8.5 kg de Silice S1.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES (à 20°C) :

Aspect :	Mortier
Densité :	2
Extrait Sec :	100 %
Dilution :	Prêt à l'emploi
Pot life :	30 min
Sec au toucher	4 h
Dur	12 h
Temps de recouvrement :	24 h à 72 h (ne pas dépasser ce délai)
Rendement théorique :	1 à 3 kg/m ² (fonction des imperfections à réparer)

Les indications données dans cette fiche technique ont pour but de vous informer et vous porter conseil, au mieux de nos connaissances, mais ne sauraient, en aucun cas, engager notre responsabilité. Les indications n'engagent pas notre responsabilité même en ce qui concerne des droits de propriété industrielle appartenant à des tiers. La qualité de nos produits est garantie dans le cadre de nos conditions générales de ventes.



www.peintures-simab.com

OBSERVATIONS :

A appliquer sur support propre, sain, sec, et dépoussiéré à une température supérieure à 8°C et supérieur de 3°C au point de rosée.

Appliquer au préalable une couche de FIXATEUR EPOXY 655.

Mélanger le durcisseur dans la base puis introduire progressivement la silice dans ce mélange à l'aide d'un agitateur mécanique.

La quantité de silice fournie dans un kit représente la quantité maximale qui puisse être introduite dans la résine ; néanmoins il n'est pas nécessaire d'utiliser la totalité de la silice. Il faut introduire progressivement la silice et juger la quantité nécessaire en fonction de la consistance du mortier que l'on souhaite obtenir.

Verser le mortier sur les parties à réparer et travailler avec un couteau à enduire.

Nettoyage du matériel avec diluant DV9960.

HYGIENE ET SECURITE :

Conservation :

Stocker à une température inférieure à 25°C dans un endroit sec et bien ventilé, éloigné de toute source d'ignition

2 ans en emballage d'origine.

Conditionnement :

Kit de 10 kg / kit de 50 kg

Teintes

Incolore

Les indications données dans cette fiche technique ont pour but de vous informer et vous porter conseil, au mieux de nos connaissances, mais ne sauraient, en aucun cas, engager notre responsabilité. Les indications n'engagent pas notre responsabilité même en ce qui concerne des droits de propriété industrielle appartenant à des tiers. La qualité de nos produits est garantie dans le cadre de nos conditions générales de ventes.