

FICHE TECHNIQUE

Catégorie de produit : **LAQUE**
Référence Produit : **PF048**
Désignation de Produit : **AEROSOL SIMACRYL MS**

Description

Laque à séchage très rapide à base de résines acryliques polyuréthanes modifiées ayant une accroche directe excellente sur tous supports (métaux ferreux et non ferreux, bois, verre, polyester et certaines matières plastiques) dans le domaine de l'industrie et de la marine en intérieur et extérieur.

Pour une meilleure tenue à la corrosion, l'application au préalable d'un primaire ANTICO est recommandée tel que le SIPMAPRIM PU (PF51015).

La SIMACRYL MS permet de réaliser des finitions ayant une bonne résistance extérieure, une bonne tenue à l'eau et aux produits chimiques agressifs ainsi qu'aux UV (non jaunissant, non farinant).

Disponible en Mat et Brillant ainsi que toutes brillances intermédiaires sur demande

Caractéristiques Physiques (à 20°C)

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES					
Brillance	B10	B20	B30	B50	B95
Densité	0,99 à 1,51 (variable selon les teintes)	0,99 à 1,51 (variable selon les teintes)	0,99 à 1,51 (variable selon les teintes)	0,99 à 1,51 (variable selon les teintes)	0,99 à 1,51 (variable selon les teintes)
Viscosité	/	/	/	/	/
Extrait sec (%)	/	/	/	/	/

Consignes d'utilisation

Agiter énergiquement l'aérosol avant utilisation.
Appliquer en respectant une distance d'environ 25 à 30 cm.
Protéger les environs du brouillard de pulvérisation.
Bien aérer lors d'une application en intérieur.

Performances



Sec au toucher :	15 min
Manipulable :	1h
Recouvrable :	4h (passé 72h : poncer au P230)
Dur :	:
Réticulation complète :	8 à 10 jours

Les performances indiquées correspondent aux performances de la LAQUE catalysée avec le DUR 19150. Les temps sont donnés pour des séchages à l'air à température ambiante.

Rendement théorique

10 m²/L pour 40 µm sec

Conditionnement

Aérosol de 400mL

Stockage

Stocker à une température < 25°C dans un endroit sec et bien ventilé, éloigné de toute source d'ignition.
Durée de conservation : 2 ans dans son emballage fermé.

Hygiène / Sécurité

Respecter les précautions d'usage, en consultant la fiche de données de sécurité du produit.
Porter des équipements de protection individuels : gants, lunettes de protection et vêtements de travail adaptés.

Les indications données dans cette fiche technique ont pour but de vous informer et vous porter conseil, au mieux de nos connaissances, mais ne sauraient, en aucun cas, engager notre responsabilité. Les indications n'engagent pas notre responsabilité même en ce qui concerne des droits de propriété industrielle appartenant à des tiers. La qualité de nos produits est garantie dans le cadre de nos conditions générales de ventes. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer auprès de nos services l'édition la plus récente des fiches techniques.

