



www.peintures-simab.com

FICHE TECHNIQUE

Référence Produit :	PF078 - VERNIS NOIR BITUMINEUX
Type de Produit	Peinture bitumineuse pour protection anticorrosion et étanchéité des matériaux
Catalyseur :	/

DOMAINE D'UTILISATION :

- Protection antirouille, antiacide, antihumidité
- S'utilise sur métaux, béton, ciment, brique
- Spécialement formulé pour la protection des éléments à l'air libre : toitures, ponts, cheminées d'usines, charpentes métalliques, échafaudage, châssis, matériel agricole, extérieur de citernes, etc
- S'utilise également pour l'imperméabilisation des murs / sous-bassement en béton
- Film souple
- Facilité d'application
- Excellente résistance à l'eau, aux solutions acides et basiques
- Ne résiste pas aux hydrocarbures, huiles et solvants.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES (à 20°C) :

Aspect :	1/2 brillant
Densité :	0.9
Extrait Sec :	63.7 % en masse
Dilution :	Diluant N°1
Brosse / rouleau	0 à 10%
Vie en Pot	/
Viscosité :	80 sec
Sec au toucher	2 h
Manipulable	12 h
Recouvrable	12 h uniquement par lui-même
Dur	24 h
Rendement théorique :	8 m ² /L

Les indications données dans cette fiche technique ont pour but de vous informer et vous porter conseil, au mieux de nos connaissances, mais ne sauraient, en aucun cas, engager notre responsabilité. Les indications n'engagent pas notre responsabilité même en ce qui concerne des droits de propriété industrielle appartenant à des tiers. La qualité de nos produits est garantie dans le cadre de nos conditions générales de ventes.



www.peintures-simab.com

OBSERVATIONS :

S'applique en 1 à 2 couches sur support, sain, sec, dégraissé et dépoussiéré.

Ne peut pas être recouvert par un autre type de peinture ; recouvrable uniquement par lui-même.

HYGIENE ET SECURITE :

Conservation :
Stocker à une température inférieure à 25°C
dans un endroit sec et bien ventilé, éloigné de
toute source d'ignition

2 ans en emballage d'origine.

Conditionnement :

1L / 5L / 25L / 200L

Teintes

Noir

Les indications données dans cette fiche technique ont pour but de vous informer et vous porter conseil, au mieux de nos connaissances, mais ne sauraient, en aucun cas, engager notre responsabilité. Les indications n'engagent pas notre responsabilité même en ce qui concerne des droits de propriété industrielle appartenant à des tiers. La qualité de nos produits est garantie dans le cadre de nos conditions générales de ventes.