www.peintures-simab.com

FICHE TECHNIQUE

Référence Produit :	PF089V - VERNIS PU MS CRISTAL
Type de Produit	Vernis POLYURETHANE séchage rapide / haute dureté
Catalyseur :	DUR 19150 à 20% vol.

DOMAINE D'UTILISATION :

Vernis bi-composant à séchage rapide à base de résines acryliques polyuréthanes modifiées ayant une excellente transparence ; dureté ; résistance mécanique et chimique.
Le PF089V s'utilise en vernis de finition pour la carrosserie mais peut également s'appliquer en accroche directe sur tous supports (métaux ferreux et non ferreux, bois, verre, polyester et certaines matières plastiques).
Le PF089V présente une excellente tenue à l'eau, aux UV (non jaunissant, non farinant), aux intempéries.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES (à 20°C) :

Aspect :	Brillant
Densité :	1 +/- 0.1
Extrait Sec :	40.5 % en masse – 40.2 % vol
Dilution :	DV9955 (standard) ou D3 (lourd)
Pistolet pneumatique	10 à 30 %
Vie en Pot	4 h
Viscosité :	1min30 CA N°4
Sec au toucher	15 min
Manipulable	1 h
Recouvrable	Mouillé sur mouillé, maxi 1h (après 12h de séchége : poncer pour assurer l'adhérence inter-couche)
Dur	24 - 48 h
Rendement théorique :	10 m²/L pour 40 µ sec

Les indications données dans cette fiche technique ont pour but de vous informer et vous porter conseil, au mieux de nos connaissances, mais ne sauraient, en aucun cas, engager notre responsabilité. Les indications n'engagent pas notre responsabilité même en ce qui concerne des droits de propriété industrielle appartenant à des tiers. La qualité de nos produits est garantie dans le cadre de nos conditions générales de ventes.

Z.A. La Verdure
Bd Gustave Eiffel
85170 Belleville sur Vie

Téléphone : +33 (0)251 41 15 15
Fax : +33 (0)251 41 15 16
contact@peintures-simab.com

SARL au capital de 30 000 €
N° TVA FR 65 415 206 028 – APE 2016Z
SIREN 415 206 028 RCS LA ROCHE SUR YON

www.peintures-simab.com

OBSERVATIONS :

S'applique en 1 à 2 couches (40-50 µ sec par couche) sur support correctement préparé ou sur base colorée à revernir.

Le séchage physique est très rapide et en cas de forte chaleur (> 25°C) nous recommandons d'augmenter les quantités de diluant et/ou utiliser le diluant lourd D3 afin d'éviter le risque de micro-piqûre.

Pour un séchage accéléré en étuve, merci de nous consulter.

Les performances chimiques / mécaniques optimales du vernis sont atteintes après 8 jours de réticulation à 20°C (ou 24h à 40°C). Nous conseillons d'éviter les sollicitations pouvant altérer le film avant ce délai.

HYGIENE ET SECURITE :

Conservation : Stocker à une température inférieure à 25°C dans un endroit sec et bien ventilé, éloigné de toute source d'ignition	2 ans en emballage d'origine.
Conditionnement :	1L / 5L / 25L
Teintes	vernis

Les indications données dans cette fiche technique ont pour but de vous informer et vous porter conseil, au mieux de nos connaissances, mais ne sauraient, en aucun cas, engager notre responsabilité. Les indications n'engagent pas notre responsabilité même en ce qui concerne des droits de propriété industrielle appartenant à des tiers. La qualité de nos produits est garantie dans le cadre de nos conditions générales de ventes.

Z.A. La Verdure
Bd Gustave Eiffel
85170 Belleville sur Vie

Téléphone : +33 (0)251 41 15 15
Fax : +33 (0)251 41 15 16
contact@peintures-simab.com

SARL au capital de 30 000 €
N° TVA FR 65 415 206 028 – APE 2016Z
SIREN 415 206 028 RCS LA ROCHE SUR YON