



FICHE TECHNIQUE

Référence Produit :	PF091-015 / ANTIFOULING SEAPEARL NACRE
Type de Produit	Peinture antisalissure à toxicité réduite pour bateaux / sans cuivre / faible taux de biocides
Catalyseur :	NA

DOMAINE D'UTILISATION :

Peinture antisalissure d'aspect nacré à matrice mixte destinée à protéger les carènes de bateaux (plaisance) en empêchant l'accroche des salissures marines (algues / coquillages).

De conception innovante, cet antifouling est le résultat de nombreuses années de recherche avec comme objectif la formulation d'une peinture antisalissure à très faible impact sur l'environnement. En effet, à la différence des antifouling conventionnels, notre produit ne contient pas d'oxyde de cuivre et un taux de biocides extrêmement réduit (divisé par 3).

Sa couleur bronze nacré en fait un revêtement esthétiquement original et unique.

Convient pour tous types de coques / utilisation saisonnière.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES (à 20°C) :

Aspect :	Liquide visqueux
Densité :	1.3
Extrait Sec :	64.8 %
Dilution :	A éviter – si besoin Diluant D1 à 10% maxi
Viscosité :	2500 mPa.s
Séchage à 10°C	2 h
A 20°C	1 h 30
A 25°C	1 h
A 35°C	30 min
Temps de recouvrement :	2 h à 20°C
Rendement théorique :	8 à 10 m ² /L/couche pour 100 µ sec

Les indications données dans cette fiche technique ont pour but de vous informer et vous porter conseil, au mieux de nos connaissances, mais ne sauraient, en aucun cas, engager notre responsabilité. Les indications n'engagent pas notre responsabilité même en ce qui concerne des droits de propriété industrielle appartenant à des tiers. La qualité de nos produits est garantie dans le cadre de nos conditions générales de ventes.



OBSERVATIONS :

A appliquer sur support propre, sain, sec et dépoussiéré en 2 couches minimum afin d'obtenir une épaisseur finale de 100µ sec garantissant ainsi une efficacité optimale.

Peut être remis à l'eau dès que le produit est sec au toucher et ne pas attendre plus de 3 semaines.

Sur alu brut, une préparation de surface est indispensable : effectuer un dégraissage / dérochage avec notre PREPALU et appliquer une première couche d'accroche avec notre GRIPALU.

Pour une première mise en peinture nous recommandons 3 couches.

Bien mélanger avant utilisation.

HYGIENE ET SECURITE :

Risques spécifiques :
Consulter la FDS pour plus de précisions.

Inflammable – Irritant

Conservation :
Stocker à une température inférieure à 25°C
dans un endroit sec et bien ventilé, éloigné de
toute source d'ignition

2 ans en emballage d'origine.

Conditionnement :
Teintes

0.75L / 2.5L / 5L
Bronze Nacré

Les indications données dans cette fiche technique ont pour but de vous informer et vous porter conseil, au mieux de nos connaissances, mais ne sauraient, en aucun cas, engager notre responsabilité. Les indications n'engagent pas notre responsabilité même en ce qui concerne des droits de propriété industrielle appartenant à des tiers. La qualité de nos produits est garantie dans le cadre de nos conditions générales de ventes.