PL---M005/--C01

Fond polyester pigmenté noir – Long Pot Life

Caractéristiques principales

• Applicable au pistolet • Très long pot-life et bonne rapidité de séchage • Pouvoir couvrant élevé : idéal pour MDF et supports très absorbants • Bon couvrant sur les arêtes et tenue en verticale	• Ponçage aisé, même manuellement • L'excellente élasticité en permet l'utilisation sur les supports les plus variés • Idéal comme fond de préparation pour la réalisation de cycles laqués satinés et brillants, spécialement en finition polyuréthanne

Version :

/--C01	noir

Domaine d'utilisation :	• Parties planes	• Mobilier monté	• Pièces tournées
Méthode d'application :	pistolet à godet, airless, airmix. Matériel à pompe bicomposante conseillé		

Préparation du produit :

en poids :			en volume:		
	PL---M005/--C01	100		PL---M005/--C01	100
Acc.	PC---M001	3	Acc.	PC---M001	5
Cat..	PC---M011	3	Cat.	PC---M011	5
	DP-M040	20		DP-M040	30

Caractéristiques physico-chimiques

Extrait sec (%)	85 ± 2
Masse volumique (g/cm^3)	1,37 ± 0,03
Viscosité Brookfield à 23°C (sonde 5, 20 rpm)	5000 ± 1000
Temps de gel	45'
Pot-life	3 h

Conditions d'applications

Nbre de couches conseillé	max 2
Quantité conseillée par couche	max: 300 g/m^2
Intervalle entre couche	min: 45' max: 90'

Remarques générales sur le système d'application

Séchage à 20°C et HR de 45 à 65 % : 250 g/m^2	
Hors poussière	40'
Sec au toucher	120'
Recouvrable par la finition	8 h
Ponçable	8 h
Empilable	8 h

Séchage en tunnel: 250 g/m^2		
	Température	Temps
Hors poussière	Ambiante	15'
Air laminaire	50°C	60'
Refroidissement	Ambiante	15'

Préparation du support :	Ponçage du brut avec grain 180
Survernissage :	Avec finition polyuréthanne, polyester ou cellulosique

Autres diluants :

DP---M040	En période estivale ou dans des conditions de température et d'humidité ambiante élevées
DP---M041	Diluant réactif. Ajouter à raison de 10 % maximum. Améliore la tension et le couvrant (participe à la réaction de durcissement), réduit le pot-life, allonge le temps de séchage.

Nota

Le produit a une péremption de 12 mois à partir de la date de fabrication. Vérifier l'éventuelle présence de sédiment dans le fond du bidon et bien homogénéiser le produit avant usage.
Eviter le contact direct entre accélérateurs (sels de Cobalt) et catalyseurs (peroxydes et oxydants en général), cette action générant des réactions exothermiques dangereuses. Toujours ajouter l'accélérateur en premier, bien mélanger puis ajouter le catalyseur.
Après ponçage, la plupart des fonds polyesters tendent généralement à continuer leur durcissement superficiel dans le temps; aussi il est déconseillé de les revernir après 24 heures suivant le ponçage, au risque d'avoir une mauvaise adhérence de la finition.

Renner Italia S.p.A. via Ronchi Inferiore,34 – 40061 Minerbio, Bologna Italy Tel +39.051.6618211 Fax +39.051.6606312 info@rennerItalia.com www.rennerItalia.com

LES DONNEES ET LES INFORMATIONS REPORTEES DANS LA PRESENTE FICHE CORRESPOND A NOS MEILLEURES CONNAISSANCES ACTUELLES ET IL EST DE LA RESPONSABILITE DE L'UTILISATEUR DE S'ASSURER QUE LE PRODUIT CORRESPOND A SA PROPRE NECESSITE EN FONCTION DU MATERIEL D'APPLICATION, DES SUPPORTS UTILISES ET DES CONDITIONS AMBIANTES D'APPLICATION ET DE SECHAGE.