

LURIE

MANUFACTURE PARISIENNE DE PEINTURES DEPUIS 1929



Primagalva

Primaire d'accrochage du Système Sika® Unitherm



Destination : Structures métalliques galvanisées

BLANC

Primaire d'accrochage à base de résine alkyde modifiée en phase aqueuse du Système Sika® Unitherm qui offre une adhérence parfaite sur de nombreux supports et une excellente durabilité dans le temps.

Intérieur
Extérieur

Recommandations à suivre pour assurer la validité du procès-verbal

PHASE 1 : Vérification de la compatibilité du support

- Exempt de tout autre produit
- Parfaitement propre et sec
- Soigneusement nettoyé et dégraissé

Finition
satinéeBROSSE
PISTOLET

PHASE 2 : Conditions de température et d'hygrométrie

- Support à + 3 °C au dessus de point de rosée
- Conditions idéales + 20°C | Humidité relative à 80%
- Température d'application minimum + 10°C

NETTOYAGE
A L'EAU

PHASE 3 : Mise en œuvre

- Bien mélanger avant emploi
- Application à la brosse : diluant 0 à 2% à l'eau
- Application au pistolet : diluant 0 à 5% à l'eau

Rendement
8 à 10 m²/lSec 1 heure
Recouvrable
6 heures
Durcissement
3 jours

Consistance : fluide

Conservation : 1 an en emballage d'origine non ouvert dans un local sec | Craint le gel

Hygiène et sécurité : Voir la FDS correspondante

Extrait sec
(en poids)
59 ± 1%
Densité
1,40 ± 0,1

4 l



15 l



Ne pas remplacer ni recouvrir
par un autre produit non validé

Primaire
au choixPeinture
inégalescentePeinture
de finition

Fiche technique n° 19b | Edition n° 4 | Mai 2017 | doit être présente sur le chantier

Peintures LAGAE ■ 125 Avenue Victor Hugo ■ F-93300 AUBERVILLIERS ■ tél. +33 (0)1 48 33 09 55 ■ fax +33 (0)1 48 33 34 55 ■ e-mail : contact@lagae.paris
Société anonyme au capital de 1.271.400 € ■ RCS Bobigny B491 888 954 00014 ■ APE 2030 Z ■ N° TVA FR 54491888954

www.lagae.paris