Fiche Technique

Vernis PU NJ
SM4006-00XX

Description et domaine d'utilisation

Vernis de finition PU Acrylique applicable au pistolet ou au rideau. Produit non jaunissant ayant un bon garnissant. Ce Vernis est très doux au toucher. Il offre également un long Pot-Life.

Caractéristiques techniques

Extrait sec : 23% ± 1 en poids
Densité : 0,92 ± 0,03
Viscosité : 28" ± 4" (FORD 4 à 20°C)
Brillance : (XX) 5 – 10 – 20 – 35 – 50 disponibles
Stockage : 12 mois (entre 5 et 35°C)
 Le stockage à haute température réduit la vie en pot du produit.
 Remuer avant utilisation.

Préparation produit et Application

Catalyseur SV6001	Pour le pistolet		Rideau
	Basse pression	Haute pression	
	20% en poids	20% en poids	20% en poids
	20% en volume	20% en volume	20% en volume
Diluant XT4604 / XT4602 / XT4615	10 - 20% en poids	20 - 30% en poids	
Viscosité du mélange (FORD 4 à 20°C)	14 - 16"	13 - 15"	18 - 30"
Durée de vie en pot	>24 h	>24 h	15-20 h

Quantité à appliquer : 100 – 140 g/m²

Séchage / Réticulation

Empilable : 5 – 6 heures (20°C) 80 – 90 min (50°C)

Informations générales

Les conditions de mise en œuvre de nos produits ne nous étant pas connues avec précision et étant sujettes à variation, les éléments contenus dans cette fiche technique sont à considérer comme des valeurs d'orientation. Il est donc conseillé à l'utilisateur de vérifier par lui-même la conformité des finitions obtenues par rapport à ses exigences. La Société SHERWIN-WILLIAMS ne pourrait être tenue pour responsable des désordres résultant de l'inobservation des recommandations ci-dessus.

Sherwin Williams France Finishes SAS

SIRET 381 632 629 000 22 – 381 632 629 RCS EVRY

UE/TVA : FR 12 381 632 629 – NAF 243 Z

Siege Social | Rue Boileau | 91530 Saint-Cheron | France | Tel +33 (0)1 60 81 13 00 | Fax +33 (0)1 60 81 13 13

Boutique | 5 Rue du Marais - Bat. B | 93100 Montreuil | France | Tel +33 (0)1 48 70 12 62 | Fax +33 (0)1 48 70 14 80

www.sherwin-williams.com