



Fiche Technique

Vernis PU NJ Bicouche SM4051-00XX

Description et domaine d'utilisation

Vernis Polyuréthane, non jaunissant, destiné au traitement de meubles de bureaux, de collectivités, de cuisines, particulièrement sur les bois clair.

Ce produit répond à la norme bureau : NF D.62042.

Compte rendu d'essais « CTBA » No : 90-49-115-00 du 19 décembre 1990

Caractéristiques techniques

Extrait sec :	23% ± 1 en poids	Stockage :	12 mois (entre 5 et 35°C) Le stockage à haute température réduit la vie en pot du produit.
Densité :	0.910 ± 0,05	Brillance :	(XX) 10 – 35 – 80 disponibles
Viscosité :	34" ± 1" (DIN 4 à 20°C)		

Préparation produit et Application

Catalyseur SV6001	Pour le pistolet	
	Basse pression	Haute pression
	20% en volume	20% en volume
Diluant XT66224 – XT63030	10%	10%
Viscosité du mélange (DIN 4 à 20°C)	23"± 1	23"± 1
Durée de vie en pot	6 h	6 h

Méthode d'application : Par pulvérisation (y compris électrostatique), machine à rideau
Pour une utilisation en électrostatique il est conseillé d'utiliser un diluant plus lourd type XT66318.

Quantité à appliquer : De l'ordre de 130 g/m² pour la première couche et de 100 à 110 g/m² pour la seconde, en Bicouche.
De 120 à 130 g/m² sur deux couches de fondur Polyuréthane RL type SL4370

Bien remuer avant emploi

Séchage / Réticulation

En bicouche, respecter un intervalle d'une demi-journée entre couche avant ponçage.
Durcissement après une nuit.

Informations générales

Les conditions de mise en œuvre de nos produits ne nous étant pas connues avec précision et étant sujettes à variation, les éléments contenus dans cette fiche technique sont à considérer comme des valeurs d'orientation. Il est donc conseillé à l'utilisateur de vérifier par lui-même la conformité des finitions obtenues par rapport à ses exigences. La Société BECKER FRANCE ne pourrait être tenue pour responsable des désordres résultant de l'inobservation des recommandations ci-dessus.



Sherwin Williams France Finishes SAS

SIRET 381 632 629 000 22 – 381 632 629 RCS EVRY

UE/TVA : FR 12 381 632 629 – NAF 243 Z

Siege Social | Rue Boileau | 91530 Saint-Cheron | France | Tel +33 (0)1 60 81 13 00 | Fax +33 (0)1 60 81 13 13

Boutique | 5 Rue du Marais - Bat. B | 93100 Montreuil | France | Tel +33 (0)1 48 70 12 62 | Fax +33 (0)1 48 70 14 80

www.sherwin-williams.com