SAYERLACK®
INNOVATIVE WOOD SOLUTIONS

Sayerlack is a brand of SHERWIN-WILLIAMS

Sherwin Williams France Finishes SAS
SIRET 381 632 629 000 22 - 381 632 629 RES EVRY
UE/TVA : FR 12 381 632 629 - NAF 243 Z
Siege Social I Rue Boileau I 91530 Saint-Cheron I France I Tel +33 (0)1 60 81 13 00 I Fax +33 (0)1 60 81 13 13
Boutique I 5 Rue du Marais - Bat. B I 93100 Montreuil I France I Tel +33 (0)1 48 70 12 62 I Fax +33 (0)1 48 70 14 80
www.sherwin-williams.com

Fiche Technique

SU40xx/00
BICOUCHE NITROCELLULOSIQUE

DATE 09/01/12

Brillances disponibles:	5, 10, 20, 30, 50, 60 gloss.
Domaine d'utilisation:	Utilisation générale.
Méthode d'application:	Pistolet (airmix, électrostatique, pneumatique), rideau; trempé
Dilution:	Avec 15 à 20% de diluant XT4618

Caractéristiques Techniques

Extrait sec(%):	28 ± 2
Densité (kg/l):	0.95 ± 0.03
Viscosité livraison : (DIN 4 à 20°C)	37" ± 2"
Grammage appliqué recommandé (g/m²)	80 - 140 par couche
Nombre de couches	Max. 3
Intervalle entre couches:	Min. 60'
Temps de séchage (100 g/m² à 20°C)	Hors poussière 15' Sec au toucher 30' Empilable 90'
Durée de vie (mois):	36 Après une longue période de stockage, il est impératif de bien mélanger avant utilisation afin d'homogénéiser le produit.

Recommandations et conseils d'utilisation par trempage:

Il est nécessaire d'augmenter la proportion de diluant XT4618 de 20 à 50% en fonction des conditions climatiques et d'utilisation.

N.B. : LES DONNÉES FOURNIES SUR CETTE FICHE TECHNIQUE CORRESPONDENT À NOS CONNAISSANCES ET NOTRE EXPÉRIENCE. NOUS CONTRÔLONS NOS PRODUITS EN CE QUI CONCERNE LES CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES DANS LES LIMITES DE TOLÉRANCE SPÉCIFIÉES SUR NOS FICHES TECHNIQUES. LE CLIENT EST RESPONSABLE DU RÉSULTAT FINAL OBTENU. IL DOIT AINSI S'ASSURER QUE LES PRODUITS SONT BIEN PRÉVUS POUR UNE APPLICATION SUR SON SUPPORT ET QU'ILS RÉPONDENT AUX EXIGENCES EN TERME DE PERFORMANCES. D'AUTRE PART, L'UTILISATEUR DOIT VÉRIFIER QUE LES PRODUITS MIS EN OEUVRE CORRESPONDENT BIEN À SES BESOINS EN TERME DE SYSTÈME D'APPLICATION ET QU'ILS SONT UTILISÉS EN RESPECTANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES OPÉRATEURS..
ATTENTION : LA VISCOSITÉ DE CERTAINS PRODUITS THIXOTROPIQUE PEUT DIFFÉRER DE LA VISCOSITÉ INDIQUÉE SUR LA FICHE TECHNIQUE. CES DIFFÉRENCES DOIVENT ÊTRE CONSIDÉRÉES COMME ACCEPTABLES DANS UNE FOURCHETTE DE 30% MAXIMUM.