

Fiche Technique

Fond PU Transparent TL4397

Description et domaine d'utilisation

Fond polyuréthane transparent applicable au pistolet pneumatique, airmix ou électrostatique, sur placage ou bois massif. Très facile à égrener, bonne rapidité de séchage, excellent garnissant, tenue en vertical optimale.

Caractéristiques techniques

Extrait sec : 45 % ± 1
Densité : 0.90 ± 0.03
Viscosité : 80 – 100" (Ford 4 à 20°C)
Stockage : 12 mois à 30°C maxi.
 A conserver impérativement à une température comprise entre 5 et 30°C.

Ce produit est particulièrement recommandé pour le vernissage en 1 ou 2 couches de chaises ou moulures en général, cercueils. A revenir avec la finition PU de la série TM ou TC après 16 – 24 heures de séchage à 20°C.

Préparation produit et Application

Catalyseur Standard TV4110 pour tout autre catalyseur, contacter le laboratoire	Pour le pistolet	
	Basse pression	Haute pression
	50% en poids 50% en volume	50% en poids 50% en volume
Diluant XT63030	20 - 30% en poids	30 - 40% en poids
ou Diluant XT66318	20 - 30% en poids	30 - 40% en poids
Viscosité du mélange (Ford 4 à 20°C)	14 - 16"	13 - 15"
Durée de vie en pot	3 - 4 h	3 - 4 h

Bien remuer avant emploi

Quantité déposée conseillée : 140 à 180 g/m² par couche

Séchage / Réticulation

Délai avant égrenage : 3 - 4 heures à 20°C 60 - 70' à 50°C
Délai avant empilage : 3 - 4 heures à 20°C 60 - 70' à 50°C

Informations générales

Les conditions de mise en œuvre de nos produits ne nous étant pas connues avec précision et étant sujettes à variation, les éléments contenus dans cette fiche technique sont à considérer comme des valeurs d'orientation. Il est donc conseillé à l'utilisateur de vérifier par lui-même la conformité des finitions obtenues par rapport à ses exigences. La Société SHERWIN WILLIAMS ne pourrait être tenue pour responsable des désordres résultant de l'inobservation des recommandations ci-dessus.

Sherwin Williams France Finishes SAS

SIRET 381 632 629 000 22 – 381 632 629 RCS EVRY

UE/TVA : FR 12 381 632 629 – NAF 243 Z

Siege Social | Rue Boileau | 91530 Saint-Cheron | France | Tel +33 (0)1 60 81 13 00 | Fax +33 (0)1 60 81 13 13

Boutique | 5 Rue du Marais - Bat. B | 93100 Montreuil | France | Tel +33 (0)1 48 70 12 62 | Fax +33 (0)1 48 70 14 80

www.sherwin-williams.com