

Fiche Technique

Isolant PU TL4530

Description et domaine d'utilisation

Vernis isolant rapide Polyuréthane, spécialement étudié pour le cas d'incompatibilité entre les vernis « Polyester » et certains supports tels que teintés, essences de bois gras,...

Caractéristiques techniques

Extrait sec :	14 % ± 1	en poids
Densité :	0,92 ± 0,05	
Viscosité :	11" ± 1"	DIN 4 à 20°C
Sensible au gel :	Non	
Stockage :	12 mois	Entre 5 et 35°C. Le stockage à haute température réduit la vie en pot du produit. Ne pas exposer à la lumière directe.

Préparation produit et Application

Catalyseur	Pour le pistolet	
	Basse pression	Haute pression
TV4170	100% en volume	100% en volume
Viscosité du mélange (DIN 4 à 20°C)	10"± 1	10"± 1
Durée de vie en pot	12 h	12 h

Application : A la main par chiffonnage, à la brosse ou par pulvérisation.
De 80 à 100 g/m² par couche. 1 à 3 couches selon la matière à isoler, à intervalle d'1/2 journée.

Bien remuer avant emploi

Séchage / Réticulation

2 à 3 heures si le produit est utilisé en une couche, ½ journée dans les autres cas. Dans le cas d'une finition Polyester, le recouvrement doit se faire impérativement entre 12 et 24 heures. Si ce n'est pas le cas, un égrenage soigné suivi d'une couche complémentaire est possible.

Informations générales

Les conditions de mise en œuvre de nos produits ne nous étant pas connues avec précision et étant sujettes à variation, les éléments contenus dans cette fiche technique sont à considérer comme des valeurs d'orientation. Il est donc conseillé à l'utilisateur de vérifier par lui-même la conformité des finitions obtenues par rapport à ses exigences. La Société BECKER FRANCE ne pourrait être tenue pour responsable des désordres résultant de l'inobservation des recommandations ci-dessus.



Sherwin Williams France Finishes SAS

SIRET 381 632 629 000 22 – 381 632 629 RCS EVRY

UE/TVA : FR 12 381 632 629 – NAF 243 Z

Siege Social | Rue Boileau | 91530 Saint-Cheron | France | Tel +33 (0)1 60 81 13 00 | Fax +33 (0)1 60 81 13 13

Boutique | 5 Rue du Marais - Bat. B | 93100 Montreuil | France | Tel +33 (0)1 48 70 12 62 | Fax +33 (0)1 48 70 14 80

www.sherwin-williams.com