LURIE
Gamme

LAGAE
MANUFACTURE PARISIENNE DE PEINTURES DEPUIS 1929

COV
0 g/l

Sika Unitherm Top W

Peinture de finition du Système Sika® Unitherm

Destination : Structures métalliques

Blanc
Teintes sur demande

Intérieur
Extérieur abrité

Finition satinée

Airless
Pinceau
Pistolet
Rouleau

Nettoyage à l'eau

Rendement 150 g/m²

Sec 30 minutes
Recouvrable 6 heures

Densité 1,25 ± 0,1

Peinture de finition aqueuse et pigmentée du Sytème Sika® Unitherm qui assure une protection contre les influences de l'environnement et offre des jeux de couleurs décoratifs.

Recommandations à suivre pour assurer la validité du procès-verbal

PHASE 1 : Préparation de la surface

- Exempt d'impuretés, traces d'huile, graisse, produits de corrosion
- Tout dommage (impact, corrosion...) doit être éliminé avant application
- Acier : Décapage Sa 2 ½ conformément à la norme EN ISO 12944 Partie 4

PHASE 2 : Conditions de température et d'hygrométrie

- Température du support < + 5 °C jusqu'à + 40 °C maximum
- Conditions idéales + 20°C | Humidité relative à 80%
- Température d'application minimum ≥ 3 °C au dessus du point de rosée

PHASE 3 : Mise en œuvre

Application par procédé de giclage fortement recommandée pour obtention d'une épaisseur de couche uniforme et une optique régulière

- au pistolet à haute pression : dilution éventuelle jusqu'à 5% maximum
- au pistolet airless : ne pas diluer

Durcissement complet : 24 heures

Conservation : 18 mois en emballage d'origine non ouvert dans un local frais et sec | Craint le gel
Hygiène et sécurité : Voir la FDS correspondante

Primaire au choix

Peinture intumescente

Peinture de finition

3 Kg

11 Kg

Ne pas remplacer ni recouvrir par un autre produit non validé

Peintures LAGAE ■ 125 Avenue Victor Hugo ■ F-93300 AUBERVILLIERS ■ tél. +33 (0)1 48 33 09 55 ■ fax +33 (0)1 48 33 34 55 ■ e-mail : contact@lagae.paris
Société anonyme au capital de 1.271.400 € ■ RCS Bobigny B491 888 954 00014 ■ APE 2030 Z ■ N° TVA FR 54491888954