SAYERLACK®
INNOVATIVE WOOD SOLUTIONS
Sayerlack is a brand of SHERWIN-WILLIAMS

Sherwin Williams France Finishes SAS
SIRET 381 632 629 000 22 - 381 632 629 RES EVRY
UE/TVA : FR 12 381 632 629 - NAF 243 Z
Siege Social I Rue Boileau I 91530 Saint-Cheron I France I Tel +33 (0)1 60 81 13 00 I Fax +33 (0)1 60 81 13 13
Boutique I 5 Rue du Marais - Bat. B I 93100 Montreuil I France I Tel +33 (0)1 48 70 12 62 I Fax +33 (0)1 48 70 14 80
www.sherwin-williams.com

Fiche Technique

TU0162/00 **FOND PU TRANSPARENT A HAUT GARNISSANT**

Remplace la précédente édition datée 25/05/2012 *DATE: 0511/2012*

Description: TU0162/00 est un fond doté d'un fort garnissant, d'une bonne tension de surface, d'une bonne adhérence et d'une excellente facilité d'égrenage, aussi bien manuel que mécanique. Chaque couche peut être appliquée en fort grammage sans problème de piqures ou de blush.

Domaine d'utilisation:	Parties planes, meubles montés, bois massif, portes		
Méthode d'application:	Pistolet et Machine à rideau		
Préparation:		En poids (Kg)	En Volume (L)
Partie A	TU0162/00	100	100
Partie B (Durcisseur)	TH0773/00	50	50
Diluant	DT1150/00	15-30	15-40

Caractéristiques Techniques

Extrait sec(%):	Partie A 48 ± 1 Partie B 28 ± 1
Densité (kg/l):	Partie A 0.980 ± 0.030 Partie B 0.940 ± 0.030
Viscosité (DIN 4 à 20°C):	Partie A 26" ± 5" A + B 20" ± 3"

N.B. : LES DONNÉES FOURNIES SUR CETTE FICHE TECHNIQUE CORRESPONDENT À NOS CONNAISSANCES ET NOTRE EXPÉRIENCE. NOUS CONTRÔLONS NOS PRODUITS EN CE QUI CONCERNE LES CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES DANS LES LIMITES DE TOLÉRANCE SPÉCIFIÉES SUR NOS FICHES TECHNIQUES. LE CLIENT EST RESPONSABLE DU RÉSULTAT FINAL OBTENU. IL DOIT AINSI S'ASSURER QUE LES PRODUITS SONT BIEN PRÉVUS POUR UNE APPLICATION SUR SON SUPPORT ET QU'ILS RÉPONDENT AUX EXIGENCES EN TERME DE PERFORMANCES. D'AUTRE PART, L'UTILISATEUR DOIT VÉRIFIER QUE LES PRODUITS MIS EN OEUVRE CORRESPONDENT BIEN À SES BESOINS EN TERME DE SYSTÈME D'APPLICATION ET QU'ILS SONT UTILISÉS EN RESPECTANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES OPÉRATEURS..
ATTENTION : LA VISCOSITÉ DE CERTAINS PRODUITS THIXOTROPIQUE PEUT DIFFÉRER DE LA VISCOSITÉ INDIQUÉE SUR LA FICHE TECHNIQUE. CES DIFFÉRENCES DOIVENT ÊTRE CONSIDÉRÉES COMME ACCEPTABLES DANS UNE FOURCHETTE DE 30% MAXIMUM.

SAYERLACK®
INNOVATIVE WOOD SOLUTIONS

Sayerlack is a brand of
SHERWIN-WILLIAMS

Sherwin Williams France Finishes SAS
SIRET 381 632 629 000 22 - 381 632 629 RES EVRY
UE/TVA : FR 12 381 632 629 - NAF 243 Z
Siege Social I Rue Boileau I 91530 Saint-Cheron I France I Tel +33 (0)1 60 81 13 00 I Fax +33 (0)1 60 81 13 13
Boutique I 5 Rue du Marais - Bat. B I 93100 Montreuil I France I Tel +33 (0)1 48 70 12 62 I Fax +33 (0)1 48 70 14 80
www.sherwin-williams.com

Caractéristiques Générales

Pot-life à 20°C	3 h
Grammage conseillé (g/m²)	Minimal 80 Maximal 150
Nombre de couches	Maximum 3
Intervalle entre couches	Mini 40 mn Maxi 3 h
Séchage (100 g/m² à 20°C) Séchage air forcé	Hors Poussière 10 mn Sec au toucher 40 mn Empilable 5 h Flash off 15 mn Air Chaud 50 °C 60 mn Refroidissement 15 mn
Egrenage	Attendre au moins 16 heures
Recouvrable	Attendre au moins 16 heures
Péremption (mois)	36

Préparation du Substrat:

Utiliser des teintes à l'eau (AC0600/xx ou AC1400/xx) ou des teintes en phase solvant (XM7100/xx ou XM8000/xx)

Instructions spéciales

En période estivale ou en zones tropicales, il est préférable d'utiliser le diluant retardant DT1146/00.

Si le TU0162/00 nécessite d'être légèrement teinté, nous recommandons les teintes concentrées XC1900/xx.

N.B. : LES DONNÉES FOURNIES SUR CETTE FICHE TECHNIQUE CORRESPONDENT À NOS CONNAISSANCES ET NOTRE EXPÉRIENCE. NOUS CONTRÔLONS NOS PRODUITS EN CE QUI CONCERNE LES CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES DANS LES LIMITES DE TOLÉRANCE SPÉCIFIÉES SUR NOS FICHES TECHNIQUES. LE CLIENT EST RESPONSABLE DU RÉSULTAT FINAL OBTENU. IL DOIT AINSI S'ASSURER QUE LES PRODUITS SONT BIEN PRÉVUS POUR UNE APPLICATION SUR SON SUPPORT ET QU'ILS RÉPONDENT AUX EXIGENCES EN TERME DE PERFORMANCES. D'AUTRE PART, L'UTILISATEUR DOIT VÉRIFIER QUE LES PRODUITS MIS EN OEUVRE CORRESPONDENT BIEN À SES BESOINS EN TERME DE SYSTÈME D'APPLICATION ET QU'ILS SONT UTILISÉS EN RESPECTANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES OPÉRATEURS..
ATTENTION : LA VISCOSITÉ DE CERTAINS PRODUITS THIXOTROPIQUE PEUT DIFFÉRER DE LA VISCOSITÉ INDIQUÉE SUR LA FICHE TECHNIQUE. CES DIFFÉRENCES DOIVENT ÊTRE CONSIDÉRÉES COMME ACCEPTABLES DANS UNE FOURCHETTE DE 30% MAXIMUM.

SAYERLACK®
INNOVATIVE WOOD SOLUTIONS

Sayerlack is a brand of
SHERWIN-WILLIAMS

Sherwin Williams France Finishes SAS
SIRET 381 632 629 000 22 - 381 632 629 RES EVRY
UE/TVA : FR 12 381 632 629 - NAF 243 Z
Siege Social I Rue Boileau I 91530 Saint-Cheron I France I Tel +33 (0)1 60 81 13 00 I Fax +33 (0)1 60 81 13 13
Boutique I 5 Rue du Marais - Bat. B I 93100 Montreuil I France I Tel +33 (0)1 48 70 12 62 I Fax +33 (0)1 48 70 14 80
www.sherwin-williams.com

Autres Durcisseurs

Autres durcisseurs

Les durcisseurs suivants peuvent être utilisés à un taux de 50% à la place de TH0773/00.

- TH0766/00 : Réduit l'odeur mais allonge le temps de séchage et augmente la viscosité qui demandera un taux supérieur de diluant.
- TH0787/00 ou TH0775/00 : Séchage plus rapide. Plus recommandé en zone tropicale.
- TH0727/00 : Très haut garnissant. Excellente résistance à l'arrachage.
- TH0799/00 : Séchage très rapide.

N.B. : LES DONNÉES FOURNIES SUR CETTE FICHE TECHNIQUE CORRESPONDENT À NOS CONNAISSANCES ET NOTRE EXPÉRIENCE. NOUS CONTRÔLONS NOS PRODUITS EN CE QUI CONCERNE LES CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES DANS LES LIMITES DE TOLÉRANCE SPÉCIFIÉES SUR NOS FICHES TECHNIQUES. LE CLIENT EST RESPONSABLE DU RÉSULTAT FINAL OBTENU. IL DOIT AINSI S'ASSURER QUE LES PRODUITS SONT BIEN PRÉVUS POUR UNE APPLICATION SUR SON SUPPORT ET QU'ILS RÉPONDENT AUX EXIGENCES EN TERME DE PERFORMANCES. D'AUTRE PART, L'UTILISATEUR DOIT VÉRIFIER QUE LES PRODUITS MIS EN OEUVRE CORRESPONDENT BIEN À SES BESOINS EN TERME DE SYSTÈME D'APPLICATION ET QU'ILS SONT UTILISÉS EN RESPECTANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES OPÉRATEURS..
ATTENTION : LA VISCOSITÉ DE CERTAINS PRODUITS THIXOTROPIQUE PEUT DIFFÉRER DE LA VISCOSITÉ INDIQUÉE SUR LA FICHE TECHNIQUE. CES DIFFÉRENCES DOIVENT ÊTRE CONSIDÉRÉES COMME ACCEPTABLES DANS UNE FOURCHETTE DE 30% MAXIMUM.