SAYERLACK®
INNOVATIVE WOOD SOLUTIONS

Sayerlack is a brand of SHERWIN-WILLIAMS

Sherwin Williams France Finishes SAS
SIRET 381 632 629 000 22 - 381 632 629 RES EVRY
UE/TVA : FR 12 381 632 629 - NAF 243 Z
Siege Social I Rue Boileau I 91530 Saint-Cheron I France I Tel +33 (0)1 60 81 13 00 I Fax +33 (0)1 60 81 13 13
Boutique I 5 Rue du Marais - Bat. B I 93100 Montreuil I France I Tel +33 (0)1 48 70 12 62 I Fax +33 (0)1 48 70 14 80
www.sherwin-williams.com

Fiche Technique

TU0565/00
ISOLANT PU TRANSPARENT POUR BOIS POREUX

DATE 09/09/97

Domaine d'utilisation:	Panneaux plats et bois massif		
Méthode d'application:	Brosses, trempé et pistolet		
Préparation:		En poids	En volume
Partie A	TU0565/00	100	100
Partie B (Durcisseur)	TH0765/00	100	100

Caractéristiques Techniques

Extrait sec(%):	Partie A: 11 ± 1 Partie B: 35 ± 1
Densité (kg/l):	Partie A: 0.83 ± 0.03 Partie B: 0.982 ± 0.03
Viscosité livraison : (à 20°C)	Partie A: 44" ± 5" (DIN 2) A + B: 13" ± 2" (DIN4)
Durée de vie en pot:	6 heures
Grammage appliqué recommandé (g/m²)	Min. 30 Max. 80 par couche
Intervalle entre couches:	Min.30' Max. 24 heures
Nombre de couche:	Max. 5
Temps de séchage (80 g/m² à 20°C)	Hors poussière 10 à 15' Sec au toucher 3 heures
Egrenable:	Attendre au moins 12 heures
Recouvrable à 20°C	Dépend du grammage déposé et du nombre de couches: 30g/m² et seulement 1 couche : Min 1 heure - Max. 2 jours 80 g/m² et plus d'1 couche : Min 4 heures – Max 2 jours
Durée de vie (mois):	Si le produit est correctement stocké la durée de vie est illimitée. Après une longue période de stockage, il est impératif de bien mélanger avant utilisation afin d'homogénéiser le produit.

N.B. : LES DONNÉES FOURNIES SUR CETTE FICHE TECHNIQUE CORRESPONDENT À NOS CONNAISSANCES ET NOTRE EXPÉRIENCE. NOUS CONTRÔLONS NOS PRODUITS EN CE QUI CONCERNE LES CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES DANS LES LIMITES DE TOLÉRANCE SPÉCIFIÉES SUR NOS FICHES TECHNIQUES. LE CLIENT EST RESPONSABLE DU RÉSULTAT FINAL OBTENU. IL DOIT AINSI S'ASSURER QUE LES PRODUITS SONT BIEN PRÉVUS POUR UNE APPLICATION SUR SON SUPPORT ET QU'ILS RÉPONDENT AUX EXIGENCES EN TERME DE PERFORMANCES. D'AUTRE PART, L'UTILISATEUR DOIT VÉRIFIER QUE LES PRODUITS MIS EN OEUVRE CORRESPONDENT BIEN À SES BESOINS EN TERME DE SYSTÈME D'APPLICATION ET QU'ILS SONT UTILISÉS EN RESPECTANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES OPÉRATEURS..
ATTENTION : LA VISCOSITÉ DE CERTAINS PRODUITS THIXOTROPIQUE PEUT DIFFÉRER DE LA VISCOSITÉ INDIQUÉE SUR LA FICHE TECHNIQUE. CES DIFFÉRENCES DOIVENT ÊTRE CONSIDÉRÉES COMME ACCEPTABLES DANS UNE FOURCHETTE DE 30% MAXIMUM.

SAYERLACK®
INNOVATIVE WOOD SOLUTIONS

Sayerlack is a brand of
SHERWIN-WILLIAMS

Sherwin Williams France Finishes SAS
SIRET 381 632 629 000 22 - 381 632 629 RES EVRY
UE/TVA : FR 12 381 632 629 - NAF 243 Z
Siege Social I Rue Boileau I 91530 Saint-Cheron I France I Tel +33 (0)1 60 81 13 00 I Fax +33 (0)1 60 81 13 13
Boutique I 5 Rue du Marais - Bat. B I 93100 Montreuil I France I Tel +33 (0)1 48 70 12 62 I Fax +33 (0)1 48 70 14 80
www.sherwin-williams.com

Préparation du support:
Si nécessaire, utiliser une teinte hydro type AC0600/xx ou AC1400/xx ou une teinte solvant type XM7100/xx ou XM8000/xx

Caractéristiques générales:

Le TU0565/00 est un isolant spécialement formulé pour être recouvert par des produits PE.

Sa principale caractéristique est son excellente mouillabilité des pores, accentuée lors des applications verticales à faible grammage (30-80 g / m²).

Cela en fait l'isolant idéal pour les supports tels que le placage en acajou et ronce qui ont des pores profonds et absorbants et sont très sensibles lors du débullage (Orme, etc.).

Il a un bon pouvoir isolant lorsqu'il est utilisé sur des bois résineux, bien qu'il soit toujours conseillé d'exécuter un test pour voir combien de couches sont nécessaires pour obtenir le résultat souhaité.

N.B. : LES DONNÉES FOURNIES SUR CETTE FICHE TECHNIQUE CORRESPONDENT À NOS CONNAISSANCES ET NOTRE EXPÉRIENCE. NOUS CONTRÔLONS NOS PRODUITS EN CE QUI CONCERNE LES CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES DANS LES LIMITES DE TOLÉRANCE SPÉCIFIÉES SUR NOS FICHES TECHNIQUES. LE CLIENT EST RESPONSABLE DU RÉSULTAT FINAL OBTENU. IL DOIT AINSI S'ASSURER QUE LES PRODUITS SONT BIEN PRÉVUS POUR UNE APPLICATION SUR SON SUPPORT ET QU'ILS RÉPONDENT AUX EXIGENCES EN TERME DE PERFORMANCES. D'AUTRE PART, L'UTILISATEUR DOIT VÉRIFIER QUE LES PRODUITS MIS EN OEUVRE CORRESPONDENT BIEN À SES BESOINS EN TERME DE SYSTÈME D'APPLICATION ET QU'ILS SONT UTILISÉS EN RESPECTANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES OPÉRATEURS..
ATTENTION : LA VISCOSITÉ DE CERTAINS PRODUITS THIXOTROPIQUE PEUT DIFFÉRER DE LA VISCOSITÉ INDIQUÉE SUR LA FICHE TECHNIQUE. CES DIFFÉRENCES DOIVENT ÊTRE CONSIDÉRÉES COMME ACCEPTABLES DANS UNE FOURCHETTE DE 30% MAXIMUM.

SAYERLACK®
INNOVATIVE WOOD SOLUTIONS

Sayerlack is a brand of SHERWIN-WILLIAMS

Sherwin Williams France Finishes SAS
SIRET 381 632 629 000 22 - 381 632 629 RES EVRY
UE/TVA : FR 12 381 632 629 - NAF 243 Z
Siege Social I Rue Boileau I 91530 Saint-Cheron I France I Tel +33 (0)1 60 81 13 00 I Fax +33 (0)1 60 81 13 13
Boutique I 5 Rue du Marais - Bat. B I 93100 Montreuil I France I Tel +33 (0)1 48 70 12 62 I Fax +33 (0)1 48 70 14 80
www.sherwin-williams.com

Instructions générales

- Stocker le produit dans un local où la température de doit jamais être inférieure à 5°C
- Pendant l'application, garder le produit, le support et la salle d'application à une température d'au moins 15°C
- Les résidus de peinture (eaux de rinçage, boues, restes de peinture) doivent être traitées en accord avec la législation en cours. Ne pas jeter les résidus aux égouts.
- Compte tenu de la grande variété de matériaux utilisés pour la fabrication de produits en bois, lors du basculement d'un produit à base de solvant vers un système hydro, il est fortement conseillé de contacter notre service technique pour vérifier si votre équipement et vos composants sont appropriés ou si d'autres, plus appropriés existent. Vérifier, en particulier: les pistolets électrostatiques, pompes, joints, silicones, colles, cabine, les produits de traitement des eaux, les matériaux d'emballage, papier de verre, etc.
- Pour plus d'informations sur toutes les étapes du revêtement de meubles à l'aide de produits à base d'eau, consultez notre brochure technique:

"LIGNES DIRECTRICES GÉNÉRALES SUR L'UTILISATION DES PRODUITS HYDRO POUR INTERIEURS".

N.B. : LES DONNÉES FOURNIES SUR CETTE FICHE TECHNIQUE CORRESPONDENT À NOS CONNAISSANCES ET NOTRE EXPÉRIENCE. NOUS CONTRÔLONS NOS PRODUITS EN CE QUI CONCERNE LES CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES DANS LES LIMITES DE TOLÉRANCE SPÉCIFIÉES SUR NOS FICHES TECHNIQUES. LE CLIENT EST RESPONSABLE DU RÉSULTAT FINAL OBTENU. IL DOIT AINSI S'ASSURER QUE LES PRODUITS SONT BIEN PRÉVUS POUR UNE APPLICATION SUR SON SUPPORT ET QU'ILS RÉPONDENT AUX EXIGENCES EN TERME DE PERFORMANCES. D'AUTRE PART, L'UTILISATEUR DOIT VÉRIFIER QUE LES PRODUITS MIS EN OEUVRE CORRESPONDENT BIEN À SES BESOINS EN TERME DE SYSTÈME D'APPLICATION ET QU'ILS SONT UTILISÉS EN RESPECTANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES OPÉRATEURS..
ATTENTION : LA VISCOSITÉ DE CERTAINS PRODUITS THIXOTROPIQUE PEUT DIFFÉRER DE LA VISCOSITÉ INDIQUÉE SUR LA FICHE TECHNIQUE. CES DIFFÉRENCES DOIVENT ÊTRE CONSIDÉRÉES COMME ACCEPTABLES DANS UNE FOURCHETTE DE 30% MAXIMUM.