SAYERLACK®
INNOVATIVE WOOD SOLUTIONS

Sayerlack is a brand of SHERWIN-WILLIAMS

Sherwin Williams France Finishes SAS
SIRET 381 632 629 000 22 - 381 632 629 RES EVRY
UE/TVA : FR 12 381 632 629 - NAF 243 Z
Siege Social I Rue Boileau I 91530 Saint-Cheron I France I Tel +33 (0)1 60 81 13 00 I Fax +33 (0)1 60 81 13 13
Boutique I 5 Rue du Marais - Bat. B I 93100 Montreuil I France I Tel +33 (0)1 48 70 12 62 I Fax +33 (0)1 48 70 14 80
www.sherwin-williams.com

Fiche Technique

TUL3143/00
ISOLANT POLYURETHANE POUR BOIS POREUX

DATE 17/07/12

Domaine d'utilisation:	Panneaux et bois massif		
Méthode d'application:	Pistolet, brosse, rouleau et chiffon		
Préparation		en poids (Kg)	en volume (l)
Partie A	TUL3143/00	100	100
Partie B (durcisseur)	TH0784/00	100	100
Diluant	XT4603	10	20

Caractéristiques Techniques

Extrait sec(%):	16 ± 1
Densité (kg/l):	0.83 ± 0.03
Viscosité : (DIN 2 à 20°C) (DIN 4 à 20°C)	Partie A 50" ± 2" A + B 13 ± 2"
Durée de vie en pot:	6 heures
Grammage appliqué recommandé (g/m²)	Min. 30 Max. 80 par couche
Nombre de couches:	Max. 3
Intervalle entre couches:	Min. 60' Max. 4 heures
Temps de séchage (80 g/m² à 20°C)	Hors poussières 10' à 15' Recouvrable 1 heure
Egrenable:	Attendre au moins 1 heure
Recouvrable:	Dépend du grammage déposé et du nombre de couche. 1 seule couche de 30 g/m² Min. 1 heure Plusieurs couches de 80 g/m² Min 4 heures
Air chaud (100 g/m²)	Pas recommandé
Durée de vie (mois):	36 Après une longue période de stockage, il est impératif de bien mélanger avant utilisation afin d'homogénéiser le produit.

Préparation du support:

Si besoin, il est possible de teinter le bois avec des teintes hydro (type AC0600/xx) ou solvant (type XM8000/xx ou XM7100/xx)

N.B. : LES DONNÉES FOURNIES SUR CETTE FICHE TECHNIQUE CORRESPONDENT À NOS CONNAISSANCES ET NOTRE EXPÉRIENCE. NOUS CONTRÔLONS NOS PRODUITS EN CE QUI CONCERNE LES CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES DANS LES LIMITES DE TOLÉRANCE SPÉCIFIÉES SUR NOS FICHES TECHNIQUES. LE CLIENT EST RESPONSABLE DU RÉSULTAT FINAL OBTENU. IL DOIT AINSI S'ASSURER QUE LES PRODUITS SONT BIEN PRÉVUS POUR UNE APPLICATION SUR SON SUPPORT ET QU'ILS RÉPONDENT AUX EXIGENCES EN TERME DE PERFORMANCES. D'AUTRE PART, L'UTILISATEUR DOIT VÉRIFIER QUE LES PRODUITS MIS EN OEUVRE CORRESPONDENT BIEN À SES BESOINS EN TERME DE SYSTÈME D'APPLICATION ET QU'ILS SONT UTILISÉS EN RESPECTANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES OPÉRATEURS..
ATTENTION : LA VISCOSITÉ DE CERTAINS PRODUITS THIXOTROPIQUE PEUT DIFFÉRER DE LA VISCOSITÉ INDIQUÉE SUR LA FICHE TECHNIQUE. CES DIFFÉRENCES DOIVENT ÊTRE CONSIDÉRÉES COMME ACCEPTABLES DANS UNE FOURCHETTE DE 30% MAXIMUM.

SAYERLACK®
INNOVATIVE WOOD SOLUTIONS

Sayerlack is a brand of
SHERWIN-WILLIAMS

Sherwin Williams France Finishes SAS
SIRET 381 632 629 000 22 - 381 632 629 RES EVRY
UE/TVA : FR 12 381 632 629 - NAF 243 Z
Siege Social I Rue Boileau I 91530 Saint-Cheron I France I Tel +33 (0)1 60 81 13 00 I Fax +33 (0)1 60 81 13 13
Boutique I 5 Rue du Marais - Bat. B I 93100 Montreuil I France I Tel +33 (0)1 48 70 12 62 I Fax +33 (0)1 48 70 14 80
www.sherwin-williams.com

Attention:

Le TUL3143/00 est un isolant spécifique prévu pour être recouvert par des produits polyesters. Sa principale caractéristique est l'excellente mouillabilité du pore qui se manifeste notamment dans l'application verticale à un faible grammage (30 à 80 g/m2).

TUL3143 / 00 est donc l'isolant idéal pour les supports tels que l'acajou et les ronces présentant la caractéristique d'avoir des pores "larges" ou nombreux tels que le zebrano, l'orme, etc.).

Concernant les bois résineux, le TUL3143/00 présente un bon pouvoir isolant, mais nous vous recommandons de toujours faire un test préliminaire pour vérifier le nombre de couches nécessaires pour obtenir le résultat souhaité.

N.B. : LES DONNÉES FOURNIES SUR CETTE FICHE TECHNIQUE CORRESPONDENT À NOS CONNAISSANCES ET NOTRE EXPÉRIENCE. NOUS CONTRÔLONS NOS PRODUITS EN CE QUI CONCERNE LES CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES DANS LES LIMITES DE TOLÉRANCE SPÉCIFIÉES SUR NOS FICHES TECHNIQUES. LE CLIENT EST RESPONSABLE DU RÉSULTAT FINAL OBTENU. IL DOIT AINSI S'ASSURER QUE LES PRODUITS SONT BIEN PRÉVUS POUR UNE APPLICATION SUR SON SUPPORT ET QU'ILS RÉPONDENT AUX EXIGENCES EN TERME DE PERFORMANCES. D'AUTRE PART, L'UTILISATEUR DOIT VÉRIFIER QUE LES PRODUITS MIS EN OEUVRE CORRESPONDENT BIEN À SES BESOINS EN TERME DE SYSTÈME D'APPLICATION ET QU'ILS SONT UTILISÉS EN RESPECTANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES OPÉRATEURS..
ATTENTION : LA VISCOSITÉ DE CERTAINS PRODUITS THIXOTROPIQUE PEUT DIFFÉRER DE LA VISCOSITÉ INDIQUÉE SUR LA FICHE TECHNIQUE. CES DIFFÉRENCES DOIVENT ÊTRE CONSIDÉRÉES COMME ACCEPTABLES DANS UNE FOURCHETTE DE 30% MAXIMUM.