

Fiche Technique

TUL3679/00 FOND ISOLANT POLYURETHANE

DATE 31/01/17

Domaine d'utilisation:	Parquet et plancher en bois		
Méthode d'application:	Pistolet, brosse, rouleau		
Préparation		en poids (Kg)	en volume (l)
Partie A	TUL3679/00	100	100
Partie B (durcisseur)	TH0738/00	100	100

Caractéristiques Techniques

Extrait sec(%):	49 ± 1		
Densité (kg/l):	1.041 ± 0.03		
Viscosité livraison : (DIN 4 à 20°C)	22" ± 2"		
Durée de vie en pot:	3 heures		
Grammage appliqué recommandé (g/m²)	Min. 60	Max. 130 par couche	
Nombre de couches:	Max. 2		
Intervalle entre couches:	Min. 60' Max. 6 heures		
Temps de séchage (1000 g/m² à 20°C)	Hors poussière	20' à 30'	
	Sec au toucher	60' à 80'	
	Empilable	24 heures	
Air chaud (100 g/m²)	Pas recommandé		
Egrenable:	Attendre au moins 3 heures		
Recouvrable:	Attendre au moins 3 heures		
Durée de vie (mois):	36		
	Après une longue période de stockage, il est impératif de bien mélanger avant utilisation afin d'homogénéiser le produit.		

Préparation du support:

Si nécessaire, appliquer un mastic (XT0590/00), puis poncer et nettoyer le parquet.

N.B. : LES DONNÉES FOURNIES SUR CETTE FICHE TECHNIQUE CORRESPONDENT À NOS CONNAISSANCES ET NOTRE EXPÉRIENCE. NOUS CONTRÔLONS NOS PRODUITS EN CE QUI CONCERNE LES CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES DANS LES LIMITES DE TOLÉRANCE SPÉCIFIÉES SUR NOS FICHES TECHNIQUES. LE CLIENT EST RESPONSABLE DU RÉSULTAT FINAL OBTENU. IL DOIT AINSI S'ASSURER QUE LES PRODUITS SONT BIEN PRÉVUS POUR UNE APPLICATION SUR SON SUPPORT ET QU'ILS RÉPONDENT AUX EXIGENCES EN TERME DE PERFORMANCES. D'AUTRE PART, L'UTILISATEUR DOIT VÉRIFIER QUE LES PRODUITS MIS EN ŒUVRE CORRESPONDENT BIEN À SES BESOINS EN TERME DE SYSTÈME D'APPLICATION ET QU'ILS SONT UTILISÉS EN RESPECTANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES OPÉRATEURS...

ATTENTION : LA VISCOSITÉ DE CERTAINS PRODUITS THIXOTROPIQUE PEUT DIFFÉRER DE LA VISCOSITÉ INDICUÉE SUR LA FICHE TECHNIQUE. CES DIFFÉRENCES DOIVENT ÊTRE CONSIDÉRÉES COMME ACCEPTABLES DANS UNE FOURCHETTE DE 30% MAXIMUM.

Caractéristiques générales:

Le fond isolant TUL3679/00 est formulé sans stéarate de zinc, il est donc parfaitement transparent. Il a des domaines d'applications et des caractéristiques très spécifiques:

- Avec son élasticité exceptionnelle, son adhérence et sa résistance physico-chimique, il convient pour des applications difficiles telles que le parquet et le plancher en général.
- La bonne adhérence de sa résine et sa formulation spécifique avec l'absence de stéarate de zinc lui permettent de bien adhérer sur tout type de bois et de résister aux coups sans produire d'anneaux blancs. Cependant, pour l'application sur les bois exotiques, nous recommandons toujours d'effectuer un test préliminaire pour vérifier l'adhérence et le comportement du film de vernis sec.
- Il est facilement applicable à la brosse ou au rouleau.
- Son extrait sec et son garnissant sont plus élevés que les autres fonds isolants pour parquet (type TU0325/00). De plus, il augmente considérablement la résistance à l'abrasion.
- De par sa formulation filmogène, il est recommandé de l'appliquer "mouillé sur mouillé». Comme alternative, un ponçage précis entre couche est obligatoire pour éviter d'éventuels problèmes d'adhérence.

N.B. : LES DONNÉES FOURNIES SUR CETTE FICHE TECHNIQUE CORRESPONDENT À NOS CONNAISSANCES ET NOTRE EXPÉRIENCE. NOUS CONTRÔLONS NOS PRODUITS EN CE QUI CONCERNE LES CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES DANS LES LIMITES DE TOLÉRANCE SPÉCIFIÉES SUR NOS FICHES TECHNIQUES. LE CLIENT EST RESPONSABLE DU RÉSULTAT FINAL OBTENU. IL DOIT AINSI S'ASSURER QUE LES PRODUITS SONT BIEN PRÉVUS POUR UNE APPLICATION SUR SON SUPPORT ET QU'ILS RÉPONDENT AUX EXIGENCES EN TERME DE PERFORMANCES. D'AUTRE PART, L'UTILISATEUR DOIT VÉRIFIER QUE LES PRODUITS MIS EN ŒUVRE CORRESPONDENT BIEN À SES BESOINS EN TERME DE SYSTÈME D'APPLICATION ET QU'ILS SONT UTILISÉS EN RESPECTANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES OPÉRATEURS.

ATTENTION : LA VISCOSITÉ DE CERTAINS PRODUITS THIXOTROPIQUE PEUT DIFFÉRER DE LA VISCOSITÉ INDICUÉE SUR LA FICHE TECHNIQUE. CES DIFFÉRENCES DOIVENT ÊTRE CONSIDÉRÉES COMME ACCEPTABLES DANS UNE FOURCHETTE DE 30% MAXIMUM.