



Renner Italia S.p.A.
Via Ronchi inferiore, 34
40061 MINERBIO (BO)

TY M001/ Txx

Colorants à l'eau transparents pour intérieur

Caractéristiques principales :

• Luminosité élevée
• Bonne stabilité à la lumière
• Solubilité dans l'eau

Couleurs:

T01	Noir
T02	Blanc
T03	Rouge
T04	Bleu
T07	Jaune

T08	Orange
T09	Vert
T15	Acajou
T18	Noyer moyen
T19	Noyer antique

T20	Noyer blond
T21	Noyer Brenner
T52	Rouge pourpre
T60	Jaune pâle
T10	Merisier

Utilisation du produit :	pour intérieur
Méthode d'application :	pistolet, éponge, rouleau et trempé
Préparation du produit :	diluer à l'eau du robinet ou avec un mélange d'eau et d'acétone ou de glycol.

Caractéristiques physico-chimiques à 23°C

Extrait sec (%)	De 16 à 24 ± 1
Masse volumique (g/cm ³)	De 1,00 à 1,10 ± 0,030

Compatibilité avec les incolores

RY M022	Incolore pour application au pistolet
RY M025	Incolore pour application au rouleau
RY M021	Incolore pour trempé
RY M023	Incolore au chiffon
RM M026	Incolore eau / acétone

Préparation du support :

Poncer soigneusement le support à l'abrasif grain 180 - 220. Les teintes formulées avec les colorants TY M001 peuvent être recouvertes par les produits à l'eau, les cellulosiques, les polyuréthanes. Le recouvrement par des produits à base de résines polyester UV ou des produits acides sans isolant, est déconseillé.

Instructions pour l'application : Pour obtenir le meilleur rendement du produit il vaut mieux ne pas diluer avec de l'eau mais préférer des systèmes d'application permettant une atomisation maximale du produit.

Pour plus d'informations relatives aux revêtements aqueux, prière de se référer à notre guide général.

Nota

- Bien mélanger le produit avant et pendant utilisation.
- Conserver le produit à une température comprise entre 5 et 35°C. Le délai d'expiration est de 18 mois.
- Les résidus de produits de vernissage (eau de rinçage, eau de cabine, over sprays de vernis) doivent être éliminés selon les règles en vigueur. Ces produits ne doivent en aucun cas être déversés dans les égouts
- Le matériel d'application doit être lavé avec de l'eau potable, aussitôt après utilisation. Lorsqu'il est nécessaire de décoller ou de nettoyer de vieilles traces de vernis, nous recommandons d'utiliser de **l'acétone** puis de rincer avec de l'eau.