

Fiche Technique
TZ28xx/00
VERNIS PU TRANSPARENT

DATE 29/05/12

Brillances disponibles:	5 , 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 & 90 gloss		
Domaine d'utilisation:	Meubles et bois massif, portes, chaises, profils.		
Méthode d'application:	Pistolet classique et airless, rideau.		
Préparation: de 5 à 50 gloss	En poids		
Partie A	TZ28xx/00	100	
Partie B (Durcisseur)	TH0805/00	50	
Diluant	XT4603	50	
Préparation: de 60 à 90 gloss	En poids		
Partie A	TZ28xx/00	100	
Partie B (Durcisseur)	TH0710/00	50	
Diluant	XT4603	50	

Caractéristiques Techniques

Extrait sec(%):	47 ± 3	
Densité (kg/l):	De 5 à 20 gloss:	0.98 ± 0.03
	De 30 à 90 gloss:	0.97 ± 0.03
Viscosité livraison : (DIN 4 à 20°C)	70" ± 5"	
Durée de vie en pot:	3 heures	
Grammage appliqué recommandé (g/m ²)	Min. 100	Max. 150
Temps de séchage (1000 g/m ² à 20°C)	Hors poussière	10 à 15'
	Sec au toucher	30 à 40'
	Empilable	24 heures
Air chaud (100 g/m ²)	Désolvatation	15'
	Air chaud à 50°C	80'
	Refroidissement	15'
Durée de vie (mois):	36	
	Après une longue période de stockage, il est impératif de bien mélanger avant utilisation afin d'homogénéiser le produit.	

N.B. : LES DONNÉES FOURNIES SUR CETTE FICHE TECHNIQUE CORRESPONDENT À NOS CONNAISSANCES ET NOTRE EXPÉRIENCE. NOUS CONTRÔLONS NOS PRODUITS EN CE QUI CONCERNE LES CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES DANS LES LIMITES DE TOLÉRANCE SPÉCIFIÉES SUR NOS FICHES TECHNIQUES. LE CLIENT EST RESPONSABLE DU RÉSULTAT FINAL OBTENU. IL DOIT AINSI S'ASSURER QUE LES PRODUITS SONT BIEN PRÉVUS POUR UNE APPLICATION SUR SON SUPPORT ET QU'ILS RÉPONDENT AUX EXIGENCES EN TERME DE PERFORMANCES. D'AUTRE PART, L'UTILISATEUR DOIT VÉRIFIER QUE LES PRODUITS MIS EN ŒUVRE CORRESPONDENT BIEN À SES BESOINS EN TERME DE SYSTÈME D'APPLICATION ET QU'ILS SONT UTILISÉS EN RESPECTANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES OPÉRATEURS.

ATTENTION : LA VISCOSITÉ DE CERTAINS PRODUITS THIXOTROPIQUE PEUT DIFFÉRER DE LA VISCOSITÉ INDICUÉE SUR LA FICHE TECHNIQUE. CES DIFFÉRENCES DOIVENT ÊTRE CONSIDÉRÉES COMME ACCEPTABLES DANS UNE FOURCHETTE DE 30% MAXIMUM.

Préparation du support:

Avec un fond PU ou un fond PE.

Caractéristiques générales:

Le TZ28xx/ est un vernis de finition polyvalent, capable de répondre à tous les types d'application pistolet tels que airmix, airless, manuel ou automatique.

Il convient aux applications à plat comme aux applications à la verticale.

Le TZ28**/00 garantit une remontée uniforme des agents matants ainsi qu'une douceur au toucher et une surface très résistante.

Dans le cas où un "rempli" plus important est nécessaire, nous vous recommandons d'utiliser le durcisseur TH0775/00.

Instructions spéciales:

Pour obtenir un niveau de brillance uniforme, il est extrêmement important de bien agiter le TZ28xx/00 avant chaque application, de préférence en utilisant une spatule.

Si la couche de finition nécessite une légère coloration, utiliser les colorants XC1900/XX.

Lors des périodes de fortes chaleurs ou dans les zones tropicales utiliser le diluant XT4604.