

FICHE TECHNIQUE

TZ93xx

FINITION PU SATINE NON JAUNISSANT HD SYSTEME

MATITE : 5-10-25-40 gloss ± 2 **MODE D'APPLICATION** : Pistolet**CATALYSE & DILUTION** :

Poids		Volume	
TZ93xx	100Kg	TZ93xx	100L
TH0790	20Kg	TH0790	20L
DT0500	50 à 70Kg	DT0500	50 à 70 L

**CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES**

- * **Extrait sec** : 32% ± 1
- * **Densité** : 1.15 ± 0.030
- * **Viscosité livraison** : 90 '' ± 2 DIN 4 à 20°C
- * **Viscosité d'emploi** : 21 '' CA4
- * **Pot life** : 4 Heures
- * **Grammage** : 80 à 110g/m²
- * **Séchage pour g/m² (air libre)** : Hors poussières : 10-15 minutes
Sec au toucher : 20-30 minutes
Empilable : 6-8 heures
- * **Séchage pour g/m² (tunnel T°: 50°C)** : Hors poussières : 10 minutes
Tunnel : 40-50 minutes
Refroidissement : 10-15 minutes

OBSERVATIONS : TZ90xx est une série PU/acrylique alliant matité, douceur au toucher et haute dureté de surface.
Elle est formulée à partir de résines spéciales qui assurent au film final une haute résistance à la rayure.

LEGISLATION : F Xn

CONSERVATION : 12 mois en emballage d'origine