

Scheda Tecnica

TZL3471/00 FINITURA ACRILICA OPACA

DATA 21/01/15 EMM/I

Versioni	3 gloss		
Settore d'impiego	Parti piane, antine, cornici		
Mezzo d'impiego	spruzzo		
Catalisi e diluizione		A peso (kg)	
	TZL3471/00	100	
	THL3355/00	10-20	
	DT1150/00	30-50	
Caratteristiche tecniche			
* Residuo solido (%):	17 ± 2		
* Peso specifico (kg/lt):	0,910 ± 0,030		
* Viscosità DIN 4 a 20°C (sec.):	75 ± 10		
Preparazione del supporto			
Con fondi poliuretanici, poliesteri o UV opportunamente levigati.			
Caratteristiche generali			
* Pot-life a 20°C:	circa 5 ore		
* Grammature consigliate (gr/m²):	min 80, max 120		
* Essiccazione all'aria (100 gr/m² a 20°C):	fuori polvere	10'- 15'	
	fuori impronta	20'- 30'	
	accatastabile	6 - 8 ore	
* Essiccazione in tunnel (100 gr/m²):	ciclo consigliato		
	spurgo solventi	10'-15'	
	50°C	40'-50'	
	raffreddamento	10'-15'	
* Scadenza (mesi):	36		

Il TZL3471/00 è una finitura acrilica ad alta durezza dall'elevata resistenza al graffio.

Buona la morbidezza al tatto e la bagnabilità.

N.B.: QUANTO I DATI E LE INFORMAZIONI RIPORTANO NELLA PRESENTE DOCUMENTAZIONE TECNICA CORRISPONDE ALLA NOSTRA ESPERIENZA. ASSICURIAMO MASSIMA GARANZIA SULLA CONTINUITÀ DELLE CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE DEI NOSTRI PRODOTTI ENTRO LIMITI DI TOLLERANZA ESPRESSI DALLE SCHEDA TECNICHE. IL RISULTATO FINALE SARÀ SOTTO LA COMPLETA RESPONSABILITÀ DELL'UTILIZZATORE CHE DOVRÀ ASSICURARSI CHE IL PRODOTTO CORRISPONDA ALLE PROPRIE NECESSITÀ IN RELAZIONE AGLI STRUMENTI APPLICATIVI, AI SUPPORTI UTILIZZATI ED ALLE CONDIZIONI AMBIENTALI DI APPLICAZIONE.
ATTENZIONE: SU ALCUNI PRODOTTI PIGMENTATI E/O TIXOTROPICI POSSONO VERIFICARSI DIFFERENZE TRA VISCOSITÀ INDICATA DAL COLLAUDO E VISCOSITÀ EFFETTIVA. LE DIFFERENZE SULLA VISCOSITÀ DICHIARATA DEVONO CONSIDERARSI ACCETTABILI FINO AD UN MASSIMO DEL 30%.

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE
- UNI EN ISO 9001 -
- UNI EN ISO 14001 -

Sherwin-Williams Italy S.r.l. – con unico socio

Sede Legale ed Amministrativa
Via del Fiffò, 12 - 40065 Pianoro (BO) - Italia - C.P. 18
tel. +39 051 770 511 - fax +39 051 777 437
www.sayerlack.com
Cod. Fisc. e Reg. Impr. Bo 08866930152
P. IVA: IT 00494251200 - R.E.A. n. 313180
Cap. Soc. Euro 2.626.182 I.V. - Codice Mecc. Bo 014531

Società soggetta a direzione e coordinamento di The Sherwin-Williams Company, USA

Particolarmente indicata per effettuare cicli non ingiallenti a effetto non verniciato e/o per la verniciatura di supporti tinteggiati.

Il diluente consigliato per il periodo estivo è il DT0090/00, il quale conferisce la giusta bagnabilità e rapidità.

Dopo lunghi periodi di magazzinaggio controllare sempre la omogeneità e disperdere bene prima dell'uso ogni forma di deposito o sedimento eventualmente formatosi.

N.B.: QUANTO I DATI E LE INFORMAZIONI RIPORTANO NELLA PRESENTE DOCUMENTAZIONE TECNICA CORRISPONDE ALLA NOSTRA ESPERIENZA. ASSICURIAMO MASSIMA GARANZIA SULLA CONTINUITA' DELLE CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE DEI NOSTRI PRODOTTI ENTRO LIMITI DI TOLLERANZA ESPRESSI DALLE SCHEDE TECNICHE. IL RISULTATO FINALE SARA' SOTTO LA COMPLETA RESPONSABILITA' DELL'UTILIZZATORE CHE DOVRA' ASSICURARSI CHE IL PRODOTTO CORRISPONDA ALLE PROPRIE NECESSITA' IN RELAZIONE AGLI STRUMENTI APPLICATIVI, AI SUPPORTI UTILIZZATI ED ALLE CONDIZIONI AMBIENTALI DI APPLICAZIONE.
ATTENZIONE: SU ALCUNI PRODOTTI PIGMENTATI E/O TIXOTROPICI POSSONO VERIFICARSI DIFFERENZE TRA VISCOSITA' INDICATA DAL COLLAUDO E VISCOSITA' EFFETTIVA. LE DIFFERENZE SULLA VISCOSITA' DICHIARATA DEVONO CONSIDERARSI ACCETTABILI FINO AD UN MASSIMO DEL 30%.