FICHE TECHNIQUE

Catégorie de produit :	**PRIMAIRE**
Référence Produit :	**V1B9000**
Désignation de Produit :	Prim V1B Blanc Réf. 9000
Durcisseur :	/

Description

Le V1B9000 est un primaire mono composant réactif à base de résine butyral polyvinylique de type shop primaire servant de primaire d'adhérence et de primaire d'attente. C'est un primaire d'accrochage pour métaux ferreux et non ferreux tel galvanisé ou aluminium, recouvrable par alkyde, polyuréthane ou époxy. Il sert de sous couche d'accrochage pour tout système anticorrosion. Le V1B9000 est recouvrable par du caoutchouc chloré ou isomérisé, soudable et à séchage rapide, il a un bon pouvoir anticorrosion.

Caractéristiques Physiques (à 20°C)

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES	
Brillance	/
Densité	1.13
Viscosité	75 sec. +/-5
Extrait sec (%)	NFT 30084 Méthode A 28%

Consignes d'utilisation

Préparation du support :	Métaux ferreux ou non ferreux parfaitement dégraissés, décalaminés et dérouillés.
Epaisseur recommandée :	/
Nettoyage du matériel :	DV9960
Durée de vie en pot :	/

Performances

Sec au toucher :	5 min
Manipulable :	30 min
Recouvrable :	5 - 10 min
Dur :	/
Réticulation complète :	/

Ces propriétés sont indiquées dans les conditions d'un séchage à l'air. En cas de séchage en étuve, nous consulter.
Après un stockage prolongé, vérifier la présence éventuelle de dépôts sur le fond du bidon et bien homogénéiser le produit avant sa mise en œuvre.

Rendement théorique

100 à 120 g/m² par couche

Conditionnement

En bidon de 25kg

Stockage

Stocker à une température < 25°C dans un endroit sec et bien ventilé, éloigné de toute source d'ignition.
Durée de conservation : 1 an dans son emballage fermé.

Hygiène / Sécurité

Respecter les précautions d'usage, en consultant la fiche de données de sécurité du produit.
Agent d'extinction : Mousse – Poudre – C02.

Les indications données dans cette fiche technique ont pour but de vous informer et vous porter conseil, au mieux de nos connaissances, mais ne sauraient, en aucun cas, engager notre responsabilité. Les indications n'engagent pas notre responsabilité même en ce qui concerne des droits de propriété industrielle appartenant à des tiers. La qualité de nos produits est garantie dans le cadre de nos conditions générales de ventes. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer auprès de nos services l'édition la plus récente des fiches techniques.