



YM--- M144/--C02

AQUARIS Impregnation Isolante Blanche à l'eau écoulement élevé

Renner Italia Spa – Via Ronchi Inferiore, 34 - 40061 MINERBIO (BO)

Caractéristiques principales :

- Utilisation adaptée sur toutes essences de bois - Haut pouvoir garnissant - Facilement égrenable	- Séchage rapide - Bon pouvoir isolant - Contient IPBC
--	--

Versions:

YM---M144/--C02	Bianco				
-----------------	--------	--	--	--	--

Domaine d'utilisation :	- Fenêtres - Volets - Persiennes - Portes d'entrée	- Mobilier de jardin - gloriette, claustras. - Elements bois des balcons	- Poutres sous-toit - lambris et bardages extérieurs - barrières et palissades
Méthode d'application :	Flow-coating et pulvérisation		
Préparation du produit :	Prêt à l'emploi. Peut être colorée avec 2 à 4% de pâtes de la série EY---M460/YXX		

Caractéristiques physico-chimiques à 23°C

Extrait sec (%)	28 ± 2
Masse volumique (g/cm³) ± 0,030	1,100
Viscosité DIN 2 (s)	57 ± 4
pH	7,7 – 8,3

Conditions d'applications

Nombre de couches conseillé	de 1 à 2 couches
Quantité conseillée par couches	min: 50 g/m² max: 80 g/m²
Durée entre couches	min: 2 h max: 4h
Rendement (m²/litre)	De 12 à 18

Remarques générales sur le système d'application

Séchage à 20°C et HR entre 45 et 65% pour 65 g/m²	
Recouvrable	De 2 à 4 heures
Stockage vertical	2 heures
Brossable / Egrenage	16 heures

Séchage en tunnel pour 65 g/m²		
	Température	Temps
Egouttage, débullage	T.A.	15 minutes
Air chaud	30°C	30 minutes
Refroidissement	T.A.	15 minutes
Recouvrable	Après tunnel	
Stockage vertical	Après tunnel	
Brossable / Egrenage	4 heures	

Préparation du support :

Le support doit être parfaitement sec (12-14% humidité). Nettoyer soigneusement la surface du bois et éliminer éventuellement les traces de graisse, de cire ou de résine. Pour le ponçage du bois il, le papier abrasif grain 150 est recommandé pour les résineux et le grain 180 pour les latifoliés

Consignes d'application :

Flow-coating : utiliser une pompe pneumatique à membrane

Egrenage	Manual: • (220-240)	Orbital: - (220-240)	Automatic: -	machine à brosses: • (220-240)
-----------------	---------------------	----------------------	--------------	--------------------------------

Recouvrement :

Peut être recouvert avec les produits aqueux de notre gamme AQUARIS dans laquelle on trouve des intermédiaires, des fonds et des finitions pulvérisables aussi bien transparentes que pigmentées.

Pour plus d'informations relatives aux revêtements aqueux, prière de se référer à notre guide général.

Attention !

- Bien mélanger avant utilisation
- La péremption est de 18 mois sous conditions de stockage comprises entre 5 et 35 °C;
- Pendant l'application, il est nécessaire que l'environnement ainsi que le produit et le support soit à une température supérieure à 15 °C. Les films de vernis formés à des température trop faibles montrent des résistance chimique et mécanique inférieures aux qualités obtenues lors d'un séchage réalisé dans des conditions standard.
- Les résidus de produits de vernissage (eau de rinçage, eau de cabine, oversprays de vernis) doivent être éliminés selon les règles en vigueur. Ces produits ne doivent en aucun cas être déversés dans les égouts.
- Le matériel d'application doit être lavé avec de l'eau potable, aussitôt après utilisation. Lorsqu'il est nécessaire de décoller ou de nettoyer de vieilles traces de vernis, nous recommandons l'utilisation du AY---M460, en le laissant agir durant une nuit, puis de rincer avec de l'eau.

Que faire en cas de....	Additif	Dosage / Quantité	
		%	g. pour 25 litres
Présence de trop de mousse dans le flow-coating	AY---M420	0,050	12,5
Séchage trop rapide, mauvais égouttage.	AY---M450	2 - 5	De 500 à 1250
Présence de bactéries dans un bidon déjà utilisé	AY---M435	0,100	25