Renner Italia S.p.A.
Via Ronchi inferiore, 34
40061 MINERBIO (BO)

RAF-AP

Cycle Blanc à l'eau Ignifuge

Certificats et homologations:

Norme	Pays	Classe	Certificats/Homologations	Support
UNI 9796	**ITA**	**1**	Homologation nr BO2476PVI00001 du 07/02/06	**Tous types de bois***
UNI 8457 – UNI 9174	**ITA**	**1**	Rapport d'essai 11320 du 19/09/14	**Cartons Alveolaire**
BS 476 part 7	**ING**	**1**	Certificat nr 27/03441I/02/15 et 27/03441J/02/15 du 26/02/2015	**MDF standard de 4 et 20 mm**
EN 13501/EN 13823	**EU**	**B-s1-d0**	Rapport d'essai nr. 333603 du 18/05/2016	**MDF standard de 18mm**

- *** Pour tous les bois à l'exception de :**

matériaux plaqués au moyen de colles à base de résines thermoplastiques, assemblés à une structure à âme alvéolaire ou lamellée comprenant des cavités d'air (ex. rotin, osier) et remplis de matériaux de nature hétérogène.

Usage conseillé	Mur, plafond et ameublement	UNI – Tous types de bois* EN - MDF et stratifié de peuplier
Mode d'application :	Rouleau à la main, pinceau et pistolet	
Préparation du produit :	Diluer avec maximum 20% d'eau	

Caractéristiques physico-chimiques (23 °C) :

	YO0511
Extrait sec (%)	50
Poids spécifique (g/cm^3)	1,140
Viscosité (DIN8) s	18"
Ph	Entre 7 et 8

Indications générales :
Séchage à 20°C et HR entre 45 et 65 % : 200 g/m^2:

	RAF-AP
Hors poussière	30 minutes
Au toucher	60 minutes
Avant de recouvrir	6 heures
Avant de poncer	8 heures

SYSTEME D'APPLICATION pour obtenir la Classe 1 de réaction au feu suivant UNI 9796, UNI 8457, UNI 9174, BS 476 part 7 et Classe B-s1-d0 de réaction au feu suivant EN 13501/EN 13823

Préparation du support en bois :	Nettoyer la superficie et poncer avec du papier de verre grain 120 – 150 pour éliminer complètement les éventuels anciens badigeons.
Préparation du support en carton :	Aucune
Préparation du fond-finition pour l'application :	Diluer avec maximum 20% d'eau et se rappeler que la quantité de produit à appliquer devra être recalculée sur la base de la dilution
Mode d'application :	Rouleau à la main, pinceau et pistolet
Application des produits	<u>Application pour obtenir la **Classe 1 – UNI 9796, BS 476 part 7 et Classe B-s1-d0 – EN 13501/EN 13823:**</u> Appliquer deux couches de fond-finition blanc à l'eau mat **YO 0511, à** 6 heures d'intervalle, avec un grammage de **200 g/m^2**. Poncer légèrement avec du papier de verre grain 320 entre les couches. <u>Application pour obtenir la **Classe 1 – UNI 8457 e UNI 9174 :**</u> Appliquer trois couches de fond-finition blanc à l'eau mat **YO 0511,** à 6 heures d'intervalle, avec un grammage de **200 g/m^2**. Poncer légèrement avec du papier de verre grain 320 entre les couches. Quantité totale pour obtenir la **Classe 1 – UNI 9796 : 400 g/m^2.** Quantité totale pour obtenir la **Classe B-s2-d0 – EN 13501/EN 13823 :** 600 g/m^2.

Renner Italia S.p.A. via Ronchi Inferiore,34 – 40061 Minerbio, Bologna Italy Tel +39.051.6618211 Fax +39.051.6606312 info@rennerItalia.com www.rennerItalia.com

LES DONNÉES ET LES INFORMATIONS QUI FIGURENT DANS CETTE FICHE TECHNIQUE CORRESPONDENT À L'ÉTAT ACTUEL DE NOS CONNAISSANCES. L'UTILISATEUR DOIT S'ASSURER QUE LE PRODUIT CORRESPOND EFFECTIVEMENT À SES BESOINS, EN TENANT COMPTE DES SYSTÈMES D'APPLICATION, DES SUPPORTS UTILISÉS ET DES CONDITIONS AMBIANTES D'APPLICATION.

ENTRETIEN

Pour le nettoyage et l'entretien d'une superficie peinte avec un cycle ignifuge, il est conseillé d'utiliser un chiffon humide et du savon neutre, en ayant soin de bien sécher après le nettoyage.
Pour maintenir le subjectile certifié, il est conseillé de contrôler périodiquement l'état du feuil de peinture et le cas échéant, en renouveler l'application avec la même quantité homologuée.

Renner Italia S.p.A.
Via Ronchi inferiore, 34
40061 MINERBIO (BO)

RAF-AP

Cycle Blanc à l'eau Ignifuge

Remarques et mises en gardes

- Bien mélanger le produit avant de l'utiliser.
- Au moment de l'application, la température ambiante, du produit et du subjectile ne doit pas être inférieure à 15°C.
- Les pellicules qui se forment en dessous de cette température possèdent des propriétés de résistance chimique et mécanique inférieures au standard qualitatif attendu pour ce produit.
- Les résidus de l'application (eau de lavage, eau des cabines, peinture usée) doivent être mis à la décharge conformément à la réglementation en vigueur. Ne pas jeter les résidus dans les égouts.
- Les équipements doivent être lavés à l'eau immédiatement après l'utilisation. Pour éliminer d'éventuels anciens badigeons, utiliser **AY __M460** et le laisser agir une nuit puis rincer avec de l'eau.
- Si le produit est resté stocké pendant longtemps, vérifier l'éventuelle présence de dépôt dans le fond de la boîte et bien mélanger le produit avant de l'utiliser.
- Craint le froid : ne pas stocker à une température inférieure à 5 °C
- Le produit peut présenter une certaine sensibilité à l'humidité, notamment dans des conditions ambiantes particulières. Ne pas utiliser dans des milieux très humides.

LES DONNÉES ET LES INFORMATIONS QUI FIGURENT DANS CETTE FICHE TECHNIQUE CORRESPONDENT À L'ÉTAT ACTUEL DE NOS CONNAISSANCES. L'UTILISATEUR DOIT S'ASSURER QUE LE PRODUIT CORRESPOND EFFECTIVEMENT À SES BESOINS, EN TENANT COMPTE DES SYSTÈMES D'APPLICATION, DES SUPPORTS UTILISÉS ET DES CONDITIONS AMBIANTES D'APPLICATION.