



FICHE TECHNIQUE

Référence Produit :

DV02N - SATURACRYL

Type de Produit :

Saturateur pour bois

DOMAINE D'UTILISATION

Saturateur destiné aux menuiseries extérieures en bois, à utiliser sur supports horizontaux et verticaux.
Résistance anti-UV, qui sera renforcée lorsqu'elle est teintée.
Idéal pour les abris de jardin, terrasses, claustras, jeux en bois, charpentes, balcons, structures en bois...

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Ses performances et son pouvoir hydrofuge en font un excellent produit de protection des boiseries horizontales et verticales.
Le Saturacryl contient des fongicides et des absorbeurs d'UV ; il peut donc être utilisé en incolore et assurer tout de même une protection anti-UV du bois (évite la décoloration du bois).
Mouillage optimal du pore
Excellente résistance aux conditions atmosphériques les plus difficiles (bord de mer et haute montagne)
Contient IPBC
Bon couvrant
Souplesse optimale
Taux élevé d'absorbeur UV contenu
Excellente protection contre les radiations Ultraviolettes

- Préparation du produit : Prêt à l'emploi. Si nécessaire, diluer à l'eau du robinet de 5% à 10% maxi
- Rendement théorique : de 8 à 12m²/litre
- Grammage conseillé : mini 80gr/m² - max 100g/m²
- Mode d'application : brosse
- Extrait sec : 38%
- Densité : 1.03
- Séchage (à 23°C)
 - Recouvrable : 6 heures
 - Empilable à la verticale : 6 heures
 - Egrenable/Brossable : 24 heures

Les indications données dans cette fiche technique ont pour but de vous informer et vous porter conseil, au mieux de nos connaissances, mais ne sauraient, en aucun cas, engager notre responsabilité. Les indications n'engagent pas notre responsabilité même en ce qui concerne des droits de propriété industrielle appartenant à des tiers. La qualité de nos produits est garantie dans le cadre de nos conditions générales de ventes.





OBSERVATIONS

A appliquer directement sur le bois brut (prévoir 2 voire 3 couches), intervalle minimum entre les couches de 2 à 4 heures.

Le bois peut être traité auparavant avec un primaire de protection ou consolidant.

Il est nécessaire lors de l'application, d'avoir une température supérieure à 15°C.

La surface doit être propre, sèche et exempte d'huile, de graisse, de cire, de rouille ou de savon.

- Sur supports bruts : dépoussiérez et poncez votre support.
- Sur supports déjà teints : poncez jusqu'à retrouver le bois brut.
- Sur supports déjà peints : utilisez un décapant pour supprimer les traces de peintures. Poncez pour retrouver l'aspect naturel du bois

HYGIENE ET SECURITE

Conservation : 18 mois si le produit est stocké dans un local à température comprise entre 5 et 35°C.

Conditionnement : 1L / 2.5L / 5L / 10L / 20L

Teintes disponibles : Noyer (*29362), Miel (*29381), Gris (*29382), Acajou (*29383), Teck (*293384), Merisier (*29385), Chêne clair (*29386), Ardoise (*29357)

Autres teintes sur demande

Les indications données dans cette fiche technique ont pour but de vous informer et vous porter conseil, au mieux de nos connaissances, mais ne sauraient, en aucun cas, engager notre responsabilité. Les indications n'engagent pas notre responsabilité même en ce qui concerne des droits de propriété industrielle appartenant à des tiers. La qualité de nos produits est garantie dans le cadre de nos conditions générales de ventes.

