



www.peintures-simab.com

## FICHE TECHNIQUE

Référence Produit :	DV30367 L EFFET EMPREINTE
Type de Produit	PRODUIT HYDRO DECORATIF EN RELIEF
Catalyseur :	/

### DOMAINE D'UTILISATION :

L'Effet Empreinte est une peinture de décoration qui s'utilise sur meubles ou sur murs préalablement apprêtés.

Il permet de personnaliser, donner du relief et de la matière à votre support.

Différentes finitions disponibles suivant l'outil utilisé : taloche, boiserie, rouleau à empreinte.

Donne un style ethnique ou animal avec les rouleaux à empreinte : finition crocodile ou python.

L'Effet Empreinte est un produit de décoration qui s'utilise exclusivement en intérieur.

### CARACTERISTIQUES PHYSIQUES (à 20°C) :

Aspect :	Mat
Densité :	1.52 (incolore)
Extrait Sec :	66 %
Dilution :	EAU
Brosse / rouleau	0 %
Pistolet pneumatique	5 à 20 %
Viscosité :	28.000 mPa.s
Sec hors poussière	1 h
Manipulable	3 h
Recouvrable	4-6 h par lui-même / 24 h par une finition solvantée
Dur	24 à 48 h
Egrenage	6 à 8 h
Rendement théorique :	4 à 5m <sup>2</sup> /KG

Les indications données dans cette fiche technique ont pour but de vous informer et vous porter conseil, au mieux de nos connaissances, mais ne sauraient, en aucun cas, engager notre responsabilité. Les indications n'engagent pas notre responsabilité même en ce qui concerne des droits de propriété industrielle appartenant à des tiers. La qualité de nos produits est garantie dans le cadre de nos conditions générales de ventes.



[www.peintures-simab.com](http://www.peintures-simab.com)

**OBSERVATIONS :**

**Préparation du support:** Appliquer un primaire d'impression Imprimcoat. Ne pas appliquer l'Hydrobloc ou l'Hydrobloc Plus 2K.

**Instructions d'application :**

Mélangez avant utilisation.

Appliquez une première couche du produit Effet Empreinte sur toute la surface au rouleau, au pistolet (utilisez une grosse buse, mini 3mm) ou à la brosse. Cette couche doit recouvrir la totalité du support et doit être homogène et opaque. Laisser sécher 1 heure.

Appliquez une seconde couche du produit Effet Empreinte. Dans l'immédiat et suivant l'effet que vous souhaitez obtenir :

- Finition Talochée : Munissez-vous d'une taloche et réalisez les effets désirés.
- Finition Croco/Python : munissez-vous d'un rouleau à empreinte caoutchouc, puis utilisez-le en une passe sur votre support.
- Finition Bois : utilisez un peigne boisette en caoutchouc.

Laissez sécher quelques heures. Le produit doit être sec au toucher mais pas totalement dur (ne pas excéder 6 heures).

A l'aide d'un papier aluminium renforcé, vous allez venir froter le papier aluminium du côté mat sur votre support ; Ainsi , vous allez obtenir des effets de nuances et de brillance.

Après 24heures de séchage et pour une meilleure protection, appliquez 1 à 2 couches de vernis vitrificateur.

**Protection : Vernis**

Une fois sec dans les 24 heures après l'application, nous conseillons le sur-vernissage avec une finition transparente à l'eau ref PF075 Mat ou Satiné ou au solvant pour uniformiser la matité et améliorer les caractéristiques physico-chimiques.

Il est conseillé d'effectuer le séchage dans un local doté d'une circulation d'air suffisante pour avoir un volume d'air totalement renouvelé toutes les 15 à 20 minutes.

Pour des informations au sujet du vernissage en produit à l'eau de notre gamme, réclamer ou consulter notre guide

**Notes et Avertissements**

- Bien mélanger le produit avant utilisation.
- Si le produit est conservé dans un local à température comprise entre 5 et 35°C, la péremption est de 12 mois.
- Pendant l'application, le produit, le support et l'environnement doivent être à une température supérieure à 15°C.
- Le film qui se forme à des températures inférieures, possèdera des propriétés de résistances chimiques et mécaniques inférieures à celles communément obtenues.
- Les résidus de vernis (eau de lavage, eau de cabine, vernis restant) doivent être gérés suivant les normes en vigueur. Ne pas jeter à l'égout.
- Le matériel doit être lavé à l'eau immédiatement après l'utilisation.

La valeur limite européenne de COV dans ce produit (catégorie i de l'annexe IIA) prêt à l'emploi est de 71 g/L maximum, la teneur en COV de ce produit prêt à l'emploi est de maximum 54 g/L.

**HYGIENE ET SECURITE :**

**Conservation :**  
Stocker à une température inférieure à 25°C dans un endroit sec et bien ventilé, éloigné de toute source d'ignition

2 ans en emballage d'origine.

**Conditionnement :**

1kg / 2.5kg / 5kg

**Teintes**

Blanc et autres sur demande

**Codification**

DV30367-001 : Blanc et DV30367-INC20 : Incolore

Les indications données dans cette fiche technique ont pour but de vous informer et vous porter conseil, au mieux de nos connaissances, mais ne sauraient, en aucun cas, engager notre responsabilité. Les indications n'engagent pas notre responsabilité même en ce qui concerne des droits de propriété industrielle appartenant à des tiers. La qualité de nos produits est garantie dans le cadre de nos conditions générales de ventes.