

FICHE TECHNIQUE

Catégorie de produit :	LAQUE
Référence Produit :	PFO35
Désignation de Produit :	LUNICOAT SAT
Durcisseur :	/

Description

Laque hydro mono-composante à base de résines acrylique – alkyde uréthane, applicable directement sur de multiples supports : murs, bois, mobilier, métal, PVC, faïence, carrelage...

Le Lunicoat Sat est particulièrement recommandé pour la protection et décoration des boiseries extérieures (protection fongicide) et des pièces humides (excellentes propriétés hydrofuges). Après séchage complet, il forme un film à la fois dur et souple avec une excellente résistance mécanique et chimique.

Lessivable, facile d'entretien et doté d'un fort pouvoir couvrant et opacifiant, il est adapté aux secteurs du bois et de l'architectural, en environnement intérieur et extérieur.

Caractéristiques Physiques (à 20°C)

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES	
Brillance	30 (satiné)
Densité	1,25 (blanc)
Viscosité	3500 mPa.s
Extrait sec (%)	47 % en masse 34 % en volume

Consignes d'utilisation

Préparation du support :	Support sain, sec, dégraissé et dépolé
Durcisseur :	/
Diluant :	Eau
Proportion de diluant en volume :	0 à 5% au rouleau/brosse 0 à 10% au pistolet pneumatique 0 à 5% à l'airless
Epaisseur recommandée :	1 à 2 couches
Nettoyage du matériel :	Eau
Durée de vie en pot :	/



Le Lunicoat Sat s'applique à une température comprise entre 15 et 25°C (support / ambiante / produit) et une hygrométrie < 70%.

Sur fond douteux ou contaminés (taches, bois taniques, etc.), appliquer une première couche de PF029 (Hydrobloc) afin de fixer les fonds et bloquer d'éventuelles remontées de taches.

Performances

Sec au toucher :	1 h
Manipulable :	6-8 h
Recouvrable :	18 h en fonction de l'épaisseur
Dur :	72 h
Réticulation complète :	/
Taux de COV :	60 g/L

Ces propriétés sont indiquées dans les conditions d'un séchage à l'air. En cas de séchage en étuve, nous consulter.

Rendement théorique

10 m²/L ou 120 g/m²

Conditionnement

En bidon de 1L / 2,5L / 5L / 10L / 20L

Stockage

Stocker à une température < 25°C dans un endroit sec et bien ventilé, éloigné de toute source d'ignition.
Durée de conservation : 1 an dans son emballage fermé.

Hygiène / Sécurité

Respecter les précautions d'usage, en consultant la fiche de données de sécurité du produit.

Les indications données dans cette fiche technique ont pour but de vous informer et vous porter conseil, au mieux de nos connaissances, mais ne sauraient, en aucun cas, engager notre responsabilité. Les indications n'engagent pas notre responsabilité même en ce qui concerne des droits de propriété industrielle appartenant à des tiers. La qualité de nos produits est garantie dans le cadre de nos conditions générales de ventes. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer auprès de nos services l'édition la plus récente des fiches techniques.

