



FICHE TECHNIQUE HYDROBLOC Plus 2 K PF042-001

Date de mise à jour : 2013

1. Description du produit

L'**HYDROBLOC PLUS 2K** est un primaire epoxy à double composants en phase aqueuse et diluable à l'eau convenant à tous les supports difficiles : Faïence, PVC, Carrelage, Stratifié, Métaux (bruts ou non) où l'on désire obtenir une excellente accroche.

2. Caractéristiques & Propriétés physiques

Écologique

La valeur limite européenne de COV dans ce produit (catégorie j de l'annexe IIA) prêt à l'emploi est de 140 g/L maximum, la teneur en COV de ce produit prêt à l'emploi est de maximum 5 g/L.

Nettoyage des outils à l'eau - ininflammable et non toxique

Propriétés physiques

Séchage : Sec en 2 h - recouvrable en 24 h.

Nbr de couches : 1 couche

Bien respecter les temps de séchage.

3. Couleur

Coloris Blanc

4. Préparation du support

La surface à peindre doit être propre (exempt de poussière, d'huile, de graisse, de cire, de rouille...) et sèche.

Sur supports bruts: dépoussiérez et appliquez la sous couche

HYDROBLOC PLUS 2K.

Sur supports déjà peints: poncez puis dépoussiérez, dégraissez, puis nettoyez votre support. Appliquez la sous couche **HYDROBLOC** ou **HYDROBLOC PLUS 2K.**

5. Mélange des composants

Portez des gants de protection. Mélangez la totalité de la base (Base A) et du durcisseur (Base B). Veillez à ne pas introduire d'air.

Attention: la durée de vie du primaire une fois catalysé (mélange des deux composants) est de 1H30 MAXIMUM. Au delà, le produit n'est plus efficace.

6. Application de L'HYDROBLOC PLUS 2K

Dégagez les angles de votre surface, puis appliquez le primaire à l'aide d'un rouleau Afin d'éviter toutes traces de reprises, ne pas revenir sur votre travail en cours de séchage. Appliquez 1 seule couche. Respectez les temps de séchage entre chaque couche.

Appliquez ensuite la peinture **LUNICOAT** pour votre finition.

7. Modes d'application

➤ Pour une application au pinceau:

Commencez par dégager les angles de votre surface à l'aide d'un pinceau rond, puis appliquez votre peinture à l'aide d'un rouleau laqueur. Afin d'éviter toute trace de reprise, ne pas revenir sur votre travail en cours de séchage.

Appliquez une couche de **HYDROBLOC Plus 2 K**. Respectez les temps de séchage. Recouvrir d'une peinture **LUNICOAT**.

➤ Pour une application au pistolet:

Diluez légèrement la peinture si nécessaire avec de l'eau. Respectez les temps de séchage. Appliquez une à deux couches de peinture suivant le résultat obtenu. Afin d'éviter toute traces de reprises, ne pas revenir sur votre travail en cours de séchage.

Appliquez 1 couche de **HYDROBLOC PLUS 2 K** tout en respectant les temps de séchage. Recouvrir d'une peinture **LUNICOAT**.

Si vous ne souhaitez pas utiliser la totalité du pot, reportez-vous au tableau ci-dessous :

En fonction des m² que vous avez à peindre, appliquez les proportions ci-dessous à l'aide d'une balance de précision.

m ²	Base A : Le primaire	Base B : Durcisseur
5	0,250 kg	0,125 Kg
7.50	0,500 kg	0,250 Kg
15	1,250 kg	0,625 Kg

8. Conditionnements

Kit 0,750 Kg et 5 Kg



CONSEILS D'UTILISATION

N'appliquez pas en dessous d'une température de 15°C et au dessus de 25°C.
N'appliquez pas de peinture en plein soleil

Ne déversez pas les résidus dans les égouts, déposez-les dans la déchetterie rattachée à votre commune.
Stockez à l'abri du gel, de la chaleur, de l'humidité.

SIMAB | Le magasin d'usine
Z.A. La Verdure
85170 Belleville sur Vie

Téléphone : 02 51 41 13 21
Fax : +33 (0)2 51 41 15 16
www.peintures-simab.com

SARL au capital de 30 000 €
N° TVA FR 65 415 206 028 – APE 2016 Z
SIREN 415 206 028 RCS LA ROCHE S/YON