

FICHE TECHNIQUE

Catégorie de produit : **PRIMAIRE**
Référence Produit : **PFO55**
Désignation de Produit : IMPRIMCOAT
Durcisseur : /

Description

Revêtement hydro mono-composant à base de copolymère acrylique, l'Imprimcoat s'applique en monocouche sur supports usuels du bâtiment tels que placo-plâtre, plâtre, béton. Il convient également comme apprêt de protection sur bois non tanniques et dérivés, MDF etc.

Le film sec présente diverses caractéristiques : souplesse (permettant de suivre les déformations du support en extérieur), haut pouvoir garnissant, facilité d'égrenage, blancheur et opacité.

L'Imprimcoat est recouvrable par tous types de finition et est adapté aux secteurs du bois et l'architectural (intérieur et extérieur).

Existe en version pistolable sous la référence PFO55P.

Caractéristiques Physiques (à 20°C)

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES	
Brillance	mat
Densité	1,6 (blanc)
Viscosité	3000 mPa.s
Extrait sec (%)	69,8 %

Consignes d'utilisation

Préparation du support :	Support, sain, sec et dépolssiéré
Durcisseur :	/
Diluant :	Eau
Proportion de diluant en volume :	0 à 10% au rouleau/brosse 5 à 15% au pistolet pneumatique 0 à 10% à l'airless
Epaisseur recommandée :	1 à 2 couches
Nettoyage du matériel :	Eau
Durée de vie en pot :	/



L'Imprimcoat s'applique à une température comprise entre 12 et 30°C et une hygrométrie inférieure à 70%.
Pour un séchage accéléré en étuve, merci de nous consulter.

Performances

Sec au toucher :	20 min
Manipulable :	2 h
Recouvrable :	2 h par lui-même / 24 h par une finition solvantée
Dur :	24 - 48 h
Egrenage :	6 - 8 h
Taux de COV :	29,5 g/L

Ces propriétés sont indiquées dans les conditions d'un séchage à l'air. En cas de séchage en étuve, nous consulter.

Rendement théorique

8-10 m²/L ou 100-150 g/couche

Conditionnement

En bidon de 2,5L / 5L / 10L

Stockage

Stocker à une température < 25°C dans un endroit sec et bien ventilé, éloigné de toute source d'ignition.
Durée de conservation : 2 ans dans son emballage fermé.

Hygiène / Sécurité

Respecter les précautions d'usage, en consultant la fiche de données de sécurité du produit.

Les indications données dans cette fiche technique ont pour but de vous informer et vous porter conseil, au mieux de nos connaissances, mais ne sauraient, en aucun cas, engager notre responsabilité. Les indications n'engagent pas notre responsabilité même en ce qui concerne des droits de propriété industrielle appartenant à des tiers. La qualité de nos produits est garantie dans le cadre de nos conditions générales de ventes. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer auprès de nos services l'édition la plus récente des fiches techniques.

