



FL---M042/--C02

Fond – Primer Polyuréthane Blanc – Pour M.D.F.

Principales caractéristiques du produit:

• Application au pistolet et rideau • Excellent pouvoir couvrant et tenue sur les bords • Excellent pouvoir couvrant sur les arêtes	• Résistant à l'arrachement • Contient un taux élevé de pigment blanc • Excellent accrochage sur M.D.F. comme primer en première couche
---	---

Versions:

FL---M042/--C02	Blanc
-----------------	-------

Utilisation conseillée:	• Parties planes • Meubles montés • Portes	
Méthode d'application:	pistolet à godet, airless, airmix et rideau	
Préparation du produit:	en poids:	en volume:
	FL---M042/--C02 100	FL---M042/--C02 100
	catalyseur FC---M042 40	catalyseur FC---M042 50
	diluant DF---M001 30	diluant DF---M001 30

Caractéristiques physico-chimiques:

Résidu Solide (%)	69±2
Poids Spécifique (g/cm³)	1,410±0,03
Viscosité DIN 6 à 20° C (s)	55±5
Pot-life (h)	4

Caractéristiques d'Application

Nombre de couches conseillé	max. 3
Quantité conseillée par couche	max.: 180 g/m²
Intervalle entre les couches	min.: 1 h max.: 3 h

Indications générales sur le cycle

Séchage à 20°C et H.R. entre 45 et 65%: 150 g/m²		Séchage en tunnel: 150 g/m²	
Hors poussière	10 min	Température	Temps
Sec au toucher	30 min	Flash Off	Ambiante 15 min
Survernissage avec finition	12 h	Air Laminaire	50°C 60 min
Ponçable	12 h	Refroidissement	Ambiante 15 min
Empilable	12 h		

Préparation du substrat: Ponçage du support brut avec du papier grain 180

Survernissage: Avec finitions de polyuréthane ou nitro

Catalyseurs alternatifs:

FC---M043 à 40% en poids	Améliore l'élasticité sans compromettre séchage et ponçage Augmente les temps de conservation
FC---M045 à 20% en poids	Augmente l'élasticité du système

Durcisseurs pour utilisation sur M.D.F.

FC---M199 à 40% en poids 50% en volume	Séchage très rapide, moins élastique (maximum 2 couches), améliore l'accrochage sur M.D.F.
---	--

Diluants alternatifs:

DF---M003	Pendant l'été ou lorsque la température et l'humidité ambiante sont élevées
DF---M005	Pour applications au rideau

Notes et avertissements

Pas de limite de conservation. Après un stockage prolongé, vérifier la présence éventuelle de sédiments sur le fond du bidon et bien homogénéiser le produit avant sa mise en œuvre.

FL---M042/--C02 A UN HAUT POUVOIR Elastique, adéquat pour l'utilisation normale de ce genre de produit. Cependant un essai préalable est conseillé, en particulier sur des supports particuliers qui sont sujet à des mouvements accentués (par exemple : M.D.F. de bois très tendres, MDF très épais mais à basse densité qui peuvent s'ouvrir sur les chants)