www.peintures-simab.com

FICHE TECHNIQUE

Référence Produit :	PF008
Désignation Produit :	Laque Mono Alkyde-uréthane
Catalyseur :	*Non concerné*

DESCRIPTIF :

Laque à base de résines alkyde-uréthanes haut de gamme en phase solvant destinée à la décoration et à la protection de nombreux supports : bois, métaux préalablement apprêtés, béton, matériaux composites et autres supports, nous consulter.

Principales propriétés :
- Résistance mécanique et chimique élevée ;
- Bonne résistance aux U.V. ;
- Bonne résistance à l'abrasion (peu également s'utiliser en peinture de sol).

Le PF008 permet la réalisation de finitions de bonne qualité et durable.

Existe en brillant (Réf : PF008B95) et en satiné (Réf : PF008B30)

Version antidérapant pour sol : sur demande.

CARACTERISTIQUES :

Aspect	Lisse tendu
Destination	Intérieur & Extérieur
Densité	1.2 +/- 0.1 (Blanc)
Rendement	8 à 10 m²/L
Taux COV (Directive 2004/42/CE)	436.43 g/l (Les valeurs limites européennes de COV dans le produit (catégorie IIAi) prêt à l'emploi sont de 500 g/l maximum en 2010).
Séchage (à 20°C et 65 % HR)	Hors poussière : 30 minutes Sec au toucher : 1 heure Recouvrement : 12 heures

Les indications données dans cette fiche technique ont pour but de vous informer et vous porter conseil, au mieux de nos connaissances, mais ne sauraient, en aucun cas, engager notre responsabilité. Les indications n'engagent pas notre responsabilité même en ce qui concerne des droits de propriété industrielle appartenant à des tiers. La qualité de nos produits est garantie dans le cadre de nos conditions générales de ventes.

Wood products | Industry products | Marine products | Architectural products

Z.A. La Verdure
BD Gustave Eiffel
85170 Belleville sur Vie

Téléphone : +33 (0)2 51 41 15 15
Fax : +33 (0)2 51 41 15 16
Internet : www.peintures-simab.com

SARL au capital de 42 540 €
N° TVA FR 65 415 206 028 – APE 2016Z
SIREN 415206028 RCS LA ROCHE SUR YON

www.peintures-simab.com

CARACTERISTIQUES (suite) :

Application	Brosse ; Rouleau ; Pistolet
Dilution Brosse, rouleau : Pistolet :	 0 à 10 % PFD1 10 à 20 % DV9955
Nettoyage du matériel	PFD1 ou DV9955
Classification (Norme NFT 36-005)	Famille 1, Classe 4a
Conditionnements	0.75 L ; 2.5 L ; 5 L ; 20 L

OBSERVATIONS :

S'applique en une à trois couches sur supports correctement préparés, propres, sains, secs, dégraissés et dépoussiérés.

Sur bois :
- Première couche diluée à 20 % puis une à deux couches de finition.

Remarque : nous consulter avant application sur les essences de bois exotiques contenant des antioxydants (ex : padouk, iroko).

Sur métaux ferreux et non-ferreux (sauf alu et inox) :
- Appliquer une première couche de primaire (adhérence et anticorrosion) : Réf PF085.
- Puis un à deux couches de finition.

Bien mélanger avant utilisation.

Les indications données dans cette fiche technique ont pour but de vous informer et vous porter conseil, au mieux de nos connaissances, mais ne sauraient, en aucun cas, engager notre responsabilité. Les indications n'engagent pas notre responsabilité même en ce qui concerne des droits de propriété industrielle appartenant à des tiers. La qualité de nos produits est garantie dans le cadre de nos conditions générales de ventes.

Wood products | Industry products | Marine products | Architectural products

Z.A. La Verdure
BD Gustave Eiffel
85170 Belleville sur Vie

Téléphone : +33 (0)2 51 41 15 15
Fax : +33 (0)2 51 41 15 16
Internet : www.peintures-simab.com

SARL au capital de 42 540 €
N° TVA FR 65 415 206 028 – APE 2016Z
SIREN 415206028 RCS LA ROCHE SUR YON