



XE 4583

HUILE NATURELLE

FICHE TECHNIQUE
FOR 03-01/3

Créée le : 14/04/1999
Mise à jour le : 20/02/2003

Par : R&D

MODE D'APPLICATION : - Brosse.
- Pistolet pneumatique avec essuyage chiffon 2 à 5 min après application.

DILUTION : Prêt à l'emploi.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : * **Extrait sec** : 55% ± 2
* **Densité** : 0.88 ± 0.01
* **Viscosité** : 18'' ± 2 CA4 à 20°C
* **Grammage** : 60-80 g/m²
* **Séchage pour 60 g/m² (air libre)** : Environ 24 heures.
(dureté finale : 2 à 4 semaines)

OBSERVATIONS : Application directe sur bois ou sur fond UV (15 g/m²).
Cette huile peut être chauffée jusqu'à 50°C environ pour l'application, afin d'obtenir une meilleure pénétration dans le support. Elle peut être recouvrable 2 heures après par une deuxième couche.
Ce produit est autorisé au contact alimentaire suivant European Resolution AP (96) 5.
Peut être empilée rapidement après chiffonnage sans risque de collage.

PRECAUTION : isoler les chiffons d'essuyage par sécurité.

LEGISLATION : Xn - R10 (Inflammable)

CONSERVATION : 12 mois en emballage d'origine

ARCH COATINGS France
B.P. 2016 - 28, RUE JEAN JAURES - 78132 LES MUREAUX CEDEX - FRANCE
TEL : 33 (0) 1 34 74 06 09 - FAX : 33 (0) 1 30 99 10 30

Les données de la présente fiche technique sont relevées à 20°C et à 70% d'humidité. Notre société assure une garantie maximum concernant la continuité des caractéristiques physico-chimiques de nos produits dans la limite de la tolérance et des données établies par nos fiches techniques. Le résultat final sera sous la responsabilité exclusive de l'utilisateur, lequel devra s'assurer que le produit correspond bien à ses propres besoins et que les conditions ambiantes particulières, d'application ou spécifiques des supports ne demandent pas de modifications substantielles d'utilisation.

